



## WK4049HRU999

## FREIOTHERM-KTL-Transparentpaste

## Описание продукта

|                     |   |
|---------------------|---|
| Технология продукта | 2-К катафорезная грунтовка                                  |
| Области применения  | например для общего и сельско-хозяйственного машиностроения |
| Тип пасты           | Транспарентная паста, полностью нейтрализованная            |

## Общие характеристики продукта

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Связующие - основы | Акриловая смола   |                  |
| Цвет               | farblos   |                  |
| MEQ/s-Значение     | 20 - 30 mmol/100g   | DIN EN ISO 15880 |
| Плотность          | 1,0-1,2 g/cm <sup>3</sup>   | теоретический    |
| Сухой остаток      | 37 - 39 %   | теоретический    |
| Срок хранения      | в оригинальной упаковке минимум 9 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.   |                  |
|                    | Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. |                  |

## Применение и подготовка

|                        |   |
|------------------------|---|
| Подготовка поверхности | Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями. |
| оборот                 | 1 Оборот в год<br>Для обеспечения стабильности ванны и, следовательно, качества покрытия, необходимо соблюдать указанный оборот (обмен твердыми частицами в баке).  |

## Указания

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Охрана труда и здоровья | При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.   |
| Условия испытания       | Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.<br><br>Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций. |