

**BD7521X****DURELASTIC-Pigmentpaste****Описание продукта**

| | |
|---------------------|----------------------|
| Свойство | красочный |
| содержание пигмента | высокая концентрация |

Общие характеристики продукта

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| Связующие - основы | ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая стирола | |
| Цвет | в соответствии с RAL 840 HR другие цветовые оттенки по запросу | |
| Вязкость | Время истечения 30 - 40 сек., 4 мм расходомер | DIN 53211 |
| Плотность | 2,0 +/- 0,1 г/см ³ в зависимости от оттенка | теоретический |
| Сухой остаток | са. 89 % | теоретический |
| Срок хранения | в оригинальной упаковке минимум 11 месяцев от 5 до 25 °С. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. | |
| | Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. | |

Применение и подготовка

| | |
|------------------------------|---|
| Указание по использованию | Выполните предварительные тесты, пигменты могут задерживать или продлевать жизнеспособность в зависимости от оттенка цвета. |
| Применение | в вязкости распыления. 2 - 5 % для окрашивания смолы 10 - 15 % для окрашивания смолы в наружном слое |
| Очистка рабочих инструментов | Чистящее средство EFD 400906 |

Указания

| | |
|-------------------------|---|
| Охрана труда и здоровья | При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности. |
| Условия испытания | Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций. |