



## 300131

## FREIOTHERM-ETL-konservator 131

## Opis izdelka

**Tehnologija proizvoda** Biocid za elektro potopne barve

## Splošne lastnosti izdelka

<b>pH vrednost</b>	ca. 8,0	DIN 19260
<b>Gostota</b>	1,1 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>	teoretična določitev
<b>Obstojnost pri skladiščenju</b>	v originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.	
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

## Uporaba in predelovanje

<b>Opomba pred uporabo</b>	Neposredno dodajanje v kad ni možno. Za dobro pre mešanje dodajajte v področje preliva/zapornice ali v mešalno cev! Metoda je odvisna od različnih faktorjev in je njeno uporabo potrebno uskladiti s tehnikom in v skladu z napravo.
<b>Dodajna količina</b>	0,1 - 0,3 %
<b>Čas delovanja</b>	mind. 72 uro

## Opombe

<b>Zaščita dela in zdravja</b>	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
<b>Pogoji preskušanja</b>	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.  Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.