



WU1488G_HU0444_CLEARCOAT

EFDEDUR-Hydro-Cirý lak

Popis produktu

Technologie výrobu	vodou ředitelný 2K nátěr
Obor použití	např. v branži výroby vozidel
Povrch	hladká
Zpracování	pro použití v exteriéru

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Akrylová pryskyřice		
Barevný odstín	bezbarvý		
Stupeň lesku	lesk	80-90 GU, Úhel 60°	DIN EN ISO 2813
Viskozita	Doba průtoku 35-45 sek., 4 mm průtoková nádobka		DIN 53211
pH	8,2-8,6		DIN 19260
Pevné částice	42-45 % po přidání tvrdidla		teoreticky
Objem pevných částic	38-40 % po přidání tvrdidla		teoreticky
Referenční produkt	Uvedené hodnoty se vztahují k produktu s odstínem WU1488GRG999.		
Skladování	v originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.		
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.		



WU1488G_HU0444_CLEARCOAT

EFDEDUR-Hydro-Cirý lak

Zpracování a použití

Předúprava	Podklad musí být zbaven látek snižujících přilnavost, jako je olej, mastnota, rez, okují, okuje, vosk a zbytky separačních prostředků. Doporučujeme použití vhodných procesů mechanické předúpravy (např. tryskání, broušení) nebo procesů chemické předúpravy (např. fosfátování) podle požadavků.	
Návrh skladby	Podklad	Na tryskaném ocelovém plechu
	Základ	WE1935MRU124 Poměr míchání 8:1 /HE0041 Tloušťka suchého filmu 60 µm
	Krycí lak	WU1488GK3957 Poměr míchání 4:1 /HU0444 Tloušťka suchého filmu 40 µm
	čirý lak	WU1488GRG999 Poměr míchání 3:1 /HU0444 Tloušťka suchého filmu 40 µm
Poznámka před použitím	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou.	
Tužidlo	HU0444 viz technický list	
Poměr míchání	Hmotnostní díly 3:1 Části svazku 2,8:1	
Ředění	demi voda	
Tloušťka suchého filmu	nesmí překročit 70 µm - nebezpečí tvorby reaktivních bublin	
Teplota objektu	10-30 °C, minimum +3 °C nad bodem tání	
Zpracovatelská teplota	Pokožová teplota 18-22 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %	
Doba zpracování	max. 1,5 hod. / 20 °C Konec doby zpracování se podle želírování nerozpozná. Doba zpracování se může při zvýšených teplotách a/nebo pod tlakem zkracovat	
Stříkání Airmix	30-60 Sek. / 4 mm výtokový pohárek Tryska 0,23 mm úhel 40° Tlak materiálu 80 barů Tlak rozstřiku 3 barů	DIN 53211
Stříkání vysokotlakem	30-50 sek. / 4 mm Prútoková nádobka Tryska 1,5 mm Vstřikovací tlak 3 bar	DIN 53211
Válečkování/natírání	v dodávané viskozitě	
Množství nanášení	bez ztráty při aplikaci 130-135 g/m ² tloušťka vrstvy 50 µm po přidání tvrdidla	teoreticky
Schnutí v peci	až 80 °C možné	
Mezischnutí	60 min. / 20 °C (teplota objektu)	

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprošťují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Strana 2/3 | Verze 0

Datum revize: 8. 5. 2025

Datum vydání: 8. 5. 2025

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



WU1488G_HU0444_CLEARCOAT EFDEDUR-Hydro-Cirý lak

Schnutí na vzduchu	18-22 °C, 40-60 % relativní vlhkost vzduchu	
Schnutí na prach	po 60 minutách (stupeň suchosti 1)	DIN EN ISO 9117-5
Na uchopení	po 10 hodinách (stupeň suchosti 4)	DIN EN ISO 9117-5
Proschnutý	po 12 dnech/s (tlumení kyvadla)	DIN EN ISO 1522
Čištění pracovních nástrojů	okamžitě vodou - evtl. s přísadou 5-10 hm.% EFD-čističe 400916, zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem 400424.	

Další zpracování lakovaných dílů

Přemalování	možné po přechozí zkoušce
--------------------	---------------------------

Poučení

EFD-Info	Další technické informace lze nalézt v EFD Info. č. 109 + 111.
Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.