



BD7528V

DURELASTIC-Pasta di nero carbone

Descrizione del prodotto

Proprietà	dai colori intensi
-----------	--------------------

Caratteristiche generali del prodotto

Base del legante	resina poliestere non saturata priva di stirene	
Viscosità	1000 - 5000 mPa*s, cilindro 6, 50 rotazione	DIN EN ISO 2555
Peso specifico	1,3 +/- 0,1 g/ml	Teorico
Durata di stoccaggio	nei contenitori originali, almeno 6 mesi a 5-25 °C. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.		

Applicazione ed lavorazione

Applicazione	in viscosità di fabbrica. 2 - 5% per la colorazione di resine 10 - 15% per la colorazione delle resine dello strato di copertura
Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Detergente EFD 400906

Note

Tutela del lavoro e della salute	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Condizioni di esecuzione della prova	Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.