

FREOPOX-hidro strukturni lak WE1961M/HE0120

Lastnosti

- Vodotopen 2K premaz
- Uporaba, npr. v panogi Izdelava vozil
- Strukturni efekt
- Hitro zasušenje
- Dobra odpornost na udarce kamnov

Tehnično / Fizikalni Podatki

■ Osnova vezivnega sredstva	Epoksidna smola zamrežena z poliaminom
■ Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
■ Stopnja sijaja vizuelno	motna
■ Viskoznost	2400-3600 mPa.s/ Vreteno 5 60 obratov/ min.
■ Trdilec	HE0120 glejte tehnični list
■ Mešalno razmerje	Utežno 7:1
■ Mešalno razmerje	Volumsko 5:1
■ Redčilo	demineralizirana voda
■ pH vrednost	7-8
■ Gostata teoretična določitev	1,40-1,46 g/ml
■ Gostata teoretična določitev	1,30-1,40 g/ml po dodatku trdilca
■ Suha snov teoretična določitev	62-65 %
■ Suha snov teoretična določitev	60-63 % po dodatku trdilca
■ Volumen trdnih delcev teoretična določitev	320-340 ml/kg
■ Volumen trdnih delcev teoretična določitev	340-350 ml/kg po dodatku trdilca
■ Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	170-180 g/m ² , Debelina nanosa 60 µm
■ Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WE1961MRU735

Podlaga

- Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine


Predhodna obdelava

- Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo:
 - za višjo korozjsko zaščito npr. fosfatiranje
 - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje

Predlog zaščitnega sistema

- Podlaga na peskano jekleno pločevino


Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odprenimi in plačilnimi pogoji.



FREOPOX-hidro strukturni lak WE1961M/HE0120

	■ Temeljna barva	WE1935LRU113 Mešalno razmerje 8:1/HE0041 Debelina suhega sloja 60 µm
	■ Pokrivna barva	WE1961MRU735 Mešalno razmerje 7:1/ HE0120 Debelina suhega sloja 60 µm
Mehanski preizkusi	■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Preizkus obstojnosti		
		■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)
		240 ur Stopnja mehurjavosti 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2
		■ Preizkus slane kopeli (NSS) DIN EN ISO 9227
		480 ur Podkorozija Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8
		■ Odpornost na kemikalije Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.
Priprava in uporaba		
		■ Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice prelitit / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 250 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.
		■ Temperatura objekta 10-30 °C
		■ Pogoji pri uporabi Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
		■ Uporabnost max. 3 ur/ 20 °C Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in / ali pod pritiskom skrajša.
		■ Brizganje - Airless 40-60 Sek./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba: 0,33 mm Kot 30° Pritisak materijala 150 bar
		■ Brizganje - Airmix 40-60 sec./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 0,33 mm Kot 30° Pritisak materijala 80 bar Pritisak razprševanja 3
		■ Brizganje - Visoki pritisk 60-80 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 1,7 mm Pritisak barve 3 bar
		■ Valjčkanje / mazanje v dobavni viskoznosti
		■ Elektrostatsko možno, napravi prilagojeno
		■ Možnost prelakiranja z isto kvalitete možno šele po matiranju / zasušenju
		■ Čiščenje pripomočkov Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.
		Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odprenimi in plačilnimi pogoji.



FREOPOX-hidro strukturni lak

WE1961M/HE0120

	kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	
Utrjevanje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zračno sušenje pri 20°C, 50% relativne vlažnosti z gibanjem zraka ■ Prašno suho po 15 min (stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Trdno na oprijem po 2 ur (stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Popolnoma suho po 8 dnevih (nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522) ■ Sušenje v peči do 70°C možno 	
Obstojnost pri skladiščenju	<ul style="list-style-type: none"> ■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. <p>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.</p>	
Posebna opozorila	<ul style="list-style-type: none"> ■ EFD-Info Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111 + 150 ■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. <p>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.</p>	