



BD7419M

DURELASTIC-Spackel

Produktbeskrivning

Slipbarhet	bra
Underlag	glasfiberarmerad plast, Stål, Aluminium, Galvaniserat stål

Generella produkttegenskaper

Bindemedelsystem	Omättad polyesterharts innehållande styren		
Iysa visuellt	matt		
Viskositet	Pastaliknande		
Densitet	ca. 1,8 g/ml		teoretisk
Volymtorrhalt	100 %		teoretisk
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 8 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.		
	Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.		

Applicering och process

Förbehandling	Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnska, vax och släppmedelsrester. Trädet måste vara torrt och bärande.		
Användningstips	För stor del hårdare kan leda till färgändring i topplacksystemet. Blanda fyllmedel och hårdare ordentligt och applicera omedelbart. Arbets- och härdningstiderna är temperaturberoende och kan bestämmas på plats med ca 100 g.		
Blandningsförhållande	+ 2 % BPO Hårdare, röd eller transparent		
Appliceringstemperatur	Under bearbetningen måste rums-, material- och formtemperaturen 10 °C bibehållas för att undvika störningar i härdningen och förhöjning.		
Brukstid	max. 4-6 min. / 20 °C Bearbetningstiden kan förkortas vid förhöjda temperaturer, luftfuktighet och/eller under tryck.		
Materialåtgång	100 - 1000 g/m ² medeltjocklek på testsiktet		teoretisk
Dammtorr	efter 10 minuter (torrhetsgrad 1)		DIN EN ISO 9117-5
Genomhärdning	efter 0,5 - 1 dagar (pendeldämpning)		DIN EN ISO 1522
Rengöring av utrustning	med EFD-rengöringsmedel 400312 inom bearbetningstiden.		



BD7419M

DURELASTIC-Spackel

Bearbetning av behandlade produkter

Ommålning

möjligt efter slipning. Efteråt rengör den malda ytan för att ta bort häftoegentligheter.

Anteckningar

Arbets- och hälsoskydd

Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.

Testförhållanden

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation