



HU0208

EFDEDUR-Edzo vizes lakkhoz

Termékismertető

Terméktechnológia	Edző Polyuretán bevonatrendszerhez
Tulajdonságok	Standard

Általános terméktulajdonságok

Kötőanyag bázis	Polyisocyanat	
Szín	szintelen	
Viszkozitás	Áramlási idő 25-35 sec., 4 mm átfolyási csésze	DIN 53211
Fajsúly	1,04-1,10 g/ml	elméleti
Szilárdanyagtartalom	70-72 %	elméleti
Szilárdtest-térfogat	607-627 ml/kg	elméleti
Tárolhatóság	kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.	
	A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	

Alkalmazás és feldolgozás

Megjegyzés használat előtt	Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hátraképződés elkerülésére a vízzel együtt.
Feldolgozhatósági hőmérséklet	Szoba hőmérséklet 22-25 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 %
A munkaberendezések tisztítása	Az edző vízzel nem vegyíthető! A tisztítást szerves oldószerrel kell végezni.

Figyelmeztetés

Munka- és egészségvédelem	A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Vizsgafeltételek	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.