



KL1753M FREOLUX-Schweißgrund

Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Produkttechnologie | lösemittelhaltige 1K-Beschichtung |
| Antrocknung | schnell |
| Untergrund | Stahl |

Allgemeine Produkteigenschaften

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Bindemittelbasis | Alkydharz | |
| Farnton | nach RAL 840 HR andere Farbtöne auf Anfrage | |
| Glanz visuell | matt | |
| Viskosität | Auslaufzeit 35-45 Sek., 4 mm Auslaufbecher | DIN 53211 |
| Dichte | 1,3-1,5 g/ml | theoretisch |
| Festkörper | 63-65 % | theoretisch |
| Festkörpervolumen | 36-46 % | theoretisch |
| Bezugsprodukt | Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Produkt KL1753MRU804. | |
| Lagerbeständigkeit | im Originalgebinde mindestens 18 Monate bei 5 bis 25 °C. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich. | |

Anwendung und Verarbeitung

| | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|
| Vorbehandlung | Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Wir empfehlen den Anforderungen entsprechend geeignete mechanische Vorbehandlungsverfahren (z.B. Strahlen, Schleifen) oder chemische Vorbehandlungsverfahren (z.B. Phosphatisieren). | |
| Aufbauvorschlag | Untergrund | Stahl |
| | Grundierung | KL1753M Trockenfilmdicke 10-30 µm |
| | Zwischenschicht | KL1712M Trockenfilmdicke 50-70 µm |
| | Decklack | KL1022G Trockenfilmdicke 40-60 µm |
| Hinweis vor Verwendung | Vor der Verwendung gut aufrühren bzw. Komponenten homogen vermischen (z.B. mit Schnellmixscher). | |

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts-, Lieferungs und Zahlungsbedingungen.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



KL1753M FREOLUX-Schweißgrund

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Verdünnung | EFD-Verdünnung 400320 EFD-Verdünnung 400474 | |
| Verarbeitungsbedingungen | von 10 °C bis 25 °C | |
| Spritzen-Airless | in Lieferviskosität | |
| Spritzen-Hochdruck | 25-30 Sek. / 4 mm Auslaufbecher Düse 1,4 mm Spritzdruck 3-4 bar | DIN 53211 |
| Auftragsmenge | ohne Applikationsverlust 65-73 g/m² Schichtdicke 20 µm | theoretisch |
| Ofentrocknung | bis 80 °C möglich (Objekttemperatur) | |
| Lufttrocknung | 20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Staubtrocknung | nach 30 Minuten (Trockengrad 1) | DIN EN ISO 9117-5 |
| Grifffest | nach 45 Minuten (Trockengrad 4) | DIN EN ISO 9117-5 |
| Durchtrocknung | nach 15 Tag/en (Pendeldämpfung) | DIN EN ISO 1522 |
| Reinigung der Arbeitsgeräte | EFD-Verdünnung 400500 | |

Hinweise

| | |
|---------------------------------------|---|
| EFD-Info | Weitere technische Informationen können aus der EFD-Info Nr. 170 entnommen werden. |
| Arbeits- und Gesundheitsschutz | Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- und Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. |
| Prüfbedingungen | Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. |
| | Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar. |