



# WA4715HRU735

## FREIOTHERM-ATL-Spezial

### Opis proizvoda

<b>Tehnologija proizvoda</b>	anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja
<b>Primjena u industriji</b>	Upotreba npr. u panozi Usluge lakiranja
<b>Upotreba</b>	Temeljni nanos i jednoslojni sistem
<b>Vrsta paste</b>	Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana
<b>Otpornost na ogrebotine</b>	visoka postojanost na ogrebotine

### Opšta svojstva proizvoda

<b>Osnova vezivnog sredstva</b>	Akrilna smola	
<b>Ton boje</b>	Svijetlo siva	
<b>MEQ-Base-broj</b>	21-28 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Gustoća</b>	1,2-1,3 g/cm <sup>3</sup>	teoretski
<b>Suha tvar</b>	63-67 %	teoretski
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

### Upotreba i prerada

<b>Pretpriprema</b>	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje) u skladu sa zahtjevima.	
<b>Stupanj sjaja</b>	40-60 GU, Kut 60°	DIN EN ISO 2813
<b>Preporučena debljina sloja</b>	22-27 µm	
<b>pH vrijednost</b>	8,1-8,5	DIN 19260
<b>Provodljivost</b>	1200-1500 µS/cm	
<b>Suha tvar</b>	14-16 %	DIN EN ISO 3251
<b>MEQ-Base-broj</b>	38-43 mg/g	DIN EN ISO 15880
<b>Udio organsik otapala</b>	1,0-1,6 %	
<b>Temperatura kupke</b>	24-27 °C	
<b>Vrijeme oslojavanja</b>	60-180 sek.	
<b>Napon odvajanja</b>	100-230 Volti	



## WA4715HRU735 FREIOTHERM-ATL-Spezial


### Promet

1 Godišnji promet

Kako bi se osigurala stabilnost kupke, a time i kvaliteta premaza, mora se poštivati navedeni promet (razmjena krutih tvari u ETL spremniku).

### Otvrdnjavanje

Preporučena temperatura pečenja 20 min / 170 °C



Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>180</b>
Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>

### Napomena o liječenju

Obojeno područje = uvjeti pečenja s dobrim konačnim svojstvima.

Prikazani uvjeti prijanjanja temelje se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i stoga predstavljaju samo orijentaciju za parametrisiranje industrijske opreme za nanošenje premaza. Za potpuno stvrdnjavanje premaza odgovoran je profesionalni korisnik. Dostizanje potpunog stvrdnjavanja premaza provjerava se ispitivanjem reprezentativnih originalnih komponenata pod serijskim uvjetima uz dopunske analitičke provjere i ispitivanja trajnosti. Za konzultacije Vam rado stojimo na raspolaganju.



## WA4715HRU735 FREIOTHERM-ATL-Spezial

### Mehanički testovi

<b>Ispitna podloga</b>	ne bezfosfatnim površinama	
<b>Giter test prionjivosti</b>	Gt 0	DIN EN ISO 2409
<b>Test elastičnosti prema Erichsensu</b>	4 mm	DIN EN ISO 1520
<b>Test savijanjem preko trna cilindrično</b>	8 mm	DIN EN ISO 1519
<b>Tvrdoća vrha olovke</b>	3 H	DIN EN ISO 15184
<b>Test utiskivanja prema Bucholzu</b>	1,0 mm	DIN EN ISO 2815

### Primjedbe

<b>Zaštita rada i zdravlja</b>	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	<p>Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.</p> <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>