



## WT4007GRA999 FREIOTHERM-LC-DipTec

### Descrizione del prodotto

<b>Tecnologia dei prodotti</b>	smalto per verniciatura a forno diluibile in acqua	
<b>Applicazione settore</b>	es. nel settore edile e dei sanitari	
<b>Applicazione</b>	per uso esterno	
<b>Resistenza meccanica</b>	buono	
<b>Substrato</b>	Metalli non ferrosi, Acciaio	

### Caratteristiche generali del prodotto

<b>Base del legante</b>	Resina alchidica modificato	
<b>Viscosità</b>	Tempo di flusso 16-18 sec., 4 mm tazza di flusso	DIN 53211
<b>pH</b>	8,0-9,0	DIN 19260
<b>Peso specifico</b>	1,0-1,1 g/ml	Teorico
<b>Corpi solidi</b>	25 - 30 %	Teorico
<b>Contenuto solido volumetrico</b>	230-250 ml/kg	Teorico
<b>Durata di stoccaggio</b>	nei contenitori originali, almeno 9 mesi a 5-25 °C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
	La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	

### Applicazione ed lavorazione

<b>Pre-trattamento</b>	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Si consiglia l'utilizzo di idonei processi di pretrattamento meccanico (es. sabbatura, macinazione) o processi di pretrattamento chimico (es. fosfatazione) a seconda dei requisiti.	
<b>Proposta di configurazione</b>	<b>Substrato</b>	Su lamiera in acciaio nuda
	<b>Vernice di finitura</b>	WT4007GRA999 Spessore film secco 2-10 µm
<b>Nota prima dell'uso</b>	Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua.	
<b>Diluizione</b>	acqua demineralizzata	
<b>Spessore del film secco</b>	non deve superare i 15 µm – pericolo di bolle di reazione.	
<b>Temperatura dell'oggetto</b>	10-30 °C, minimo +3 °C sopra la temperatura del punto di rugiada	

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



## WT4007GRA999 FREIOTHERM-LC-DipTec

<b>Temperatura di lavorazione</b>	Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %	
<b>Tempo di efflusso</b>	16-18 sec. / 4 mm tazza di flusso (DIN 53211)	
<b>Essiccazione in forno</b>	20 min. / 140 °C - 10 min. / 160 °C (temperatura dell'oggetto)	
<b>Pulizia dell'attrezzatura di lavoro</b>	sofort mit Wasser, angetrocknete Arbeitsgeräte mit org. Lösemitteln, z.B. EFD-Reinigungsmittel reinigen.	
<b>Prove meccaniche</b>		
<b>Prova di quadrettatura</b>	Gt 0	DIN EN ISO 2409
<b>Note</b>		
<b>Tutela del lavoro e della salute</b>	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.	
<b>Condizioni di esecuzione della prova</b>	Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.	
	Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.	