



# WU1440G\_HU0127

## EFDEDUR-Hydro-Prozorni lak

### Opis izdelka

**Tehnologija proizvoda** vodotopen 2K premaz

**Uporaba v industriji** npr. v panogi Izdelava vozil

### Splošne lastnosti izdelka

<b>Osnova vezivnega sredstva</b>	Akrilna smola	
<b>Viskoznost</b>	Čas pretoka 22-26 sek., 4 mm pretočna posoda	DIN 53211
<b>Suha snov</b>	40-45 % po dodatku trdilca	teoretična določitev
<b>Volumen trdnih delcev</b>	38-42 ml/kg po dodatku trdilca	teoretična določitev
<b>Obstojnost pri skladiščenju</b>	v originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 18 do 25 °C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.	
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

### Uporaba in predelovanje

<b>Šablona/orodje</b>	Šablone GfK (umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni)	
	Kovinske forme	
<b>Predhodna obdelava</b>	Podlaga ne sme vsebovati snovi, ki ovirajo oprijem, kot so olje, maščoba, rja, vodni kamen, ostanki mlina, vosek in ostanki ločilnega sredstva.	
<b>Opomba pred uporabo</b>	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice prelit/pokriti z vodo.	
<b>Trdilec</b>	HU0127	
<b>Mešalno razmerje</b>	Deli po masi 2 : 1	
<b>Redčilo</b>	demineralizirana voda	
<b>Debelina suhega sloja</b>	ne sme preseči 100 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.	
<b>Temperatura objekta</b>	10-30 °C, najmanj +3 °C nad temperaturo rosišča	
<b>Delovna temperatura</b>	Temperatura prostora 18-28 °C relativna vлага 30-80 %	
<b>Uporabnost</b>	maks. 3 ur / 20 °C Konec uporabnega časa z opazovanjem želiranja ni mogoče opredeliti. Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in/ali pod pritiskom skrajša.	
<b>Brizganje - airmix</b>	25-30 sek. / 4 mm iztočne čašice Šoba 0,23 mm kot 20-40° Pritisak materijala 120 bar Pritisak razprševanja 2-3 bar	DIN 53211

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Stran 1/2 | Verzija 0

Datum revidirane izdaje: 1. avg. 2024 Datum izdaje: 1. avg. 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)



# WU1440G\_HU0127

## EFDEDUR-Hydro-Prozorni lak

**Brizganje - visoki pritisk**

25-30 sek. / 4 mm Pretočna posoda  
Šoba 1,3 mm  
Tlak vbrizgavanja 2 - 2,5 bar

DIN 53211

**Sušenje v peči**

možno do 80 °C

**Čiščenje delovnih naprav**

tako z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916, zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.  
Trdilec se ne meša z vodo! Čiščenje se mora opraviti z organskimi topili.

**Nadaljne predelovanje lakiranih izdelkov****Prebarvanje**

možno po mletju. Naknadno čiščenje obrušenih površin od snovi ki preprečujejo oprijem.

**Opombe****EFD - Info**

Dodatne tehnične informacije najdete v EFD Info. št. 111 + 510.

**Zaščita dela in zdravja**

Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

**Pogoji preskušanja**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.