



WO1839V

FREIOTHERM-Hydro-Peinture

Description Produit

Technologie du produit	laque Hydrodiluable monocouche
Application branche	ex. dans la branche "machine outil et divers appareils"
Possibilité d'appliquer une surcouche	Possible avec des peintures en poudre
Résistance à la flexion	bien
Supports	Acier, Aluminium

Propriétés générales du produit

Liant de base	Combinaison de résines Amino/Polyester		
Teintes	Toutes teintes courantes		
Indice de brillance	mat	30-50 GU, angle 85°	DIN EN ISO 2813
Viscosité	Temps d'écoulement 42-45 sec., 4 coupelle d'écoulement mm		DIN 53211
Valeur du pH	8,5-9,0		DIN 19260
Extrait sec	45-50 %		théorique
Taux volumique d'extrait sec	34-35 %		théorique
Produit de référence	Les valeurs indiquées se réfèrent au produit avec la teinte WO1839VS1501.		
Stabilité au stockage	12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.		

Utilisation et mise en oeuvre

Préparation de surface	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.		
Proposition de gammes de produits	Supports	Sur plaque d'acier phosphatée	
	Laque de finition	WO1839VS1501	Épaisseur du film sec 30 µm
Indication avant l'utilisation	Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse). Pour éviter la formation de la peau, couvrir avec de l'eau.		

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Page 1/2 | Version 0

Date de révision: 26 juin 2024

Date d'impression: 27 juin 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



WO1839V FREIOTHERM-Hydro-Peinture

Diluant	eau déminéralisée	
Épaisseur du film sec	ne doit pas dépasser 40 µm - Risque de formation de bulles	
Température de l'objet	10-30 °C, minimum +3 °C au-dessus de la T° de point de rosée	
Température d'utilisation	Température ambiante 18-22 °C humidité relative 40-60 %	
Pulvérisation Haute Pression	en viscosité de livraison Buse 1,5 mm Pression de pulvérisation 3-4 bar	
Par coulée	42-45 sec. / 4 mm coupelle d'écoulement (DIN 53211)	
Electrostatique	possible, spécifique à l'installation	
Consommation	sans perte d'application 325-340 g/m ² épaisseur de couche 80 µm	théorique
Séchage four	30 min. / 140 °C - 15 min. / 160 °C (température objet)	
Nettoyage du matériel	immédiatement à l'eau - éventuellement avec addition de 5 -10 % en poids de nettoyant EFD- 400916, peinture préséchée à l'aide d'un nettoyant solvanté (par ex EFD- diluant 400424).	

Traitement ultérieur des pièces peintes

Repeindre	possible après pré-essai
------------------	--------------------------

Indications

EFD-Info	Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 111.
Protection du travail et de la santé	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions d'essai	Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.