



BD7550

DURELASTIC-Beschleuniger

Produktbeschreibung

Produkttechnologie	Beschleuniger auf Basis von Cobaltoctoat
--------------------	--

Allgemeine Produkteigenschaften

Viskosität	Auslaufzeit 12 - 15 Sek., 4 mm Auslaufbecher	DIN 53211
Dichte	0,95 +/- 0,05 g/ml	theoretisch
Festkörper	ca. 44 %	theoretisch
Lagerbeständigkeit	im Originalgebinde mindestens 6 Monate bei 5 bis 25 °C. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.	
Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.		

Anwendung und Verarbeitung

Hinweis vor Verwendung	Beschleuniger und Härter sind getrennt von einander unterzumischen um Härtungsstörungen und Reaktionen zu vermeiden.
Mischungsverhältnis	Produkt BD7550 Gewichtsteile 0,2 - 2,0 %
Verdünnung	EFD-Verdünnung 400900
Reinigung der Arbeitsgeräte	mit EFD-Reinigungsmittel 400906 innerhalb der Verarbeitungszeit.

Hinweise

Arbeits- und Gesundheitsschutz	Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- und Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Prüfbedingungen	Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktenkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.