



UR1929H_HU0010
EFDEDUR-Klarlack

Produktbeskrivning

Produktteknik	lösningsmedelsbaserad 2K-beläggning
Tillämpningsindustri	t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn
Applicering	för användning inom- och utomhus
Mekanisk motståndskraft	bra
Ljus- och vädertåligt	bra
Underlag	Plast, ej definierad, Ickemagnetiska metaller, Stål

Generella produktgenskaper

Bindemedelsystem	Akrylharts	
Kulör	ofärgad	
Iysa visuellt	satin finish	
Viskositet	Flödestid 30-35 sek., 4 mm flödeskopp	DIN 53211
Densitet	0,89-1,09 g/ml efter tillsats av härdare	teoretisk
Torrhalt	40-44 % efter tillsats av härdare	teoretisk
Volymtorrhalt	330-370 ml/kg efter tillsats av härdare	teoretisk
Referensprodukt	De angivna värdena avser produkten UR1929HRA999.	
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 24 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

Applicering och process

Förbehandling	Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnska, vax och släppmedelsrester. Vi rekommenderar användning av lämpliga mekaniska förbehandlingsprocesser (t.ex. blästring, slipning) eller kemiska förbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven.
---------------	---



UR1929H_HU0010

EFDEDUR-Klarlack

Systemförslag	Underlag	Aluminium
	Primer	ER1912M Blandningsförhållande 5:1 HE0052 Torrfilmtjocklek 70-90 µm
	Mellanskikt	UR1040H_Metallic Blandningsförhållande 5:1 HU0001 Torrfilmtjocklek 15-30 µm
	Täckfärg	UR1929HRA999 Blandningsförhållande 5:1 HU0010 Torrfilmtjocklek 30-40 µm
Användningstips	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare).	
Härdare	HU0010	
Blandningsförhållande	Viktdelar 5:1	
	Volymdelar 5,5:1	
Förtunning	EFD-förtunning 400320	
	EFD-förtunning 400500	
Applicerings temperatur	från 10 °C till 25 °C	
Brukstid	max. 4 Std. / 20 °C	
	Brukstiden (potlife) kan förkortas vid förhöjd temperatur och/eller tryck.	
Sprutning konventionell	Efter addering av härdare,	DIN 53211
	ställ in 20-30 sec / 4 mm Utloppskopp	
	Munstycke 1,4-1,8 mm	
	Spraytryck 3-5 bar	
Materialåtgång	utan appliceringsförlust 90-110 g/m² skikttjocklek 30 µm efter tillsats av härdare	teoretisk
Ugnstorkning	Upp till 100 °C möjlig (objekttemperatur)	
Lufttorkning	20 °C, 50 % relativ luftfuktighe	
Dammtorr	efter 30 minuter (torrhetsgrad 1)	DIN EN ISO 9117-5
Transporttorr	efter 8 timmar (torrhetsgrad 4)	DIN EN ISO 9117-5
Genomhärdning	efter 4 dygn/s (pendeldämpning)	DIN EN ISO 1522
Rengöring av utrustning	EFD-förtunning 400500	



UR1929H_HU0010
EFDEDUR-Klarlack

Anteckningar

Alternativ hårdare	på förfrågan
EFD-Info	Ytterligare teknisk information finns i EFD Info. Nr. 170.
Tillförlitlighetstest	Rekommenderad vidhäftningstest om den målade ytan inte är densamma som i produktbladet.
Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation