



WA4059MRU999

FREIOTHERM-ATL-matovací pasta

Popis produktu

Technologie výroby	anodicky se odlučující 1K elektrolak	
Obor použití	např. v branži stavebnictví a sanity	
Druh pasty	Doplňovací pasta, částečně neutralizovaná	

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	
Barevný odstín	bezbarvá	
Hodnota MEQ-Base	26-33 mg/g	DIN EN ISO 15880
Hustota	1,05-1,25 g/cm ³	teoreticky
Pevné částice	62-64 %	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Poznámka před použitím	Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení.																										
Vytvrzení	Doporučená teplota objektu 20 min/170 °C																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objekt Temperatur in °C</th> <th>160</th> <th>170</th> <th>180</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Object Temperature in °C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haltezeit Minimum in Minuten</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Holding time minimum in minutes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haltezeit Maximum in Minuten</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Holding time maximum in minutes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Objekt Temperatur in °C	160	170	180	Object Temperature in °C				Haltezeit Minimum in Minuten	30	20	10	Holding time minimum in minutes				Haltezeit Maximum in Minuten	40	30	20	Holding time maximum in minutes			
Objekt Temperatur in °C	160	170	180																								
Object Temperature in °C																											
Haltezeit Minimum in Minuten	30	20	10																								
Holding time minimum in minutes																											
Haltezeit Maximum in Minuten	40	30	20																								
Holding time maximum in minutes																											

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprošťují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Strana 1/2 | Verze 0

Datum revize: 6. 2. 2023

Datum vydání: 8. 8. 2023

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de

**WA4059MRU999****FREIOTHERM-ATL-matovací pasta****Poznámka k vytvrzování**

Barevná plocha = podmínky pečení s dobrými koncovými vlastnostmi.

Uvedené podmínky vypalování vycházejí z výsledků laboratorních pokusů a jsou proto pouze vodítkem pro nastavení lakovacích zařízení zpracovatelského závodu. Zodpovědnost za zajištění úplného vytvrzení nátěru nese zpracovatelský závod. Úplné vytvrzení nátěru se musí ověřit pomocí typických originálních dílů v podmínkách sériové výroby s doplňkovými analytickými zkouškami a zkouškami odolnosti. Jsme Vám k dispozici pro případné konzultace.

Poučení**Ochrana práce a zdraví**

Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Podmínky zkoušky

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.