



## WO1800H

## FREIOTHERM-Hydro-Lackfarbe

## Описание продукта

Технология продукта	Водоразбавляемая краска горячей сушки
Области применения	например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника)
Применение	Для внутреннего применения
Механическая устойчивость	хорошая твердость и эластичность
Подложка	легкосплавные металлы, Сталь

## Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Смесь на базе полиакрилата, полиэфира и меламина		
Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета		
Глянец	полуматовые	30-60 GU, угол 60°	DIN EN ISO 2813
Вязкость	Время истечения 16-20 сек., 4 мм расходомер		DIN 53211
pH-Значение	8,3-8,7		DIN 19260
Сухой остаток	37-44 %		теоретический
Объемный сухой остаток	27-31 %		теоретический
эталонный продукт	Указанные значения относятся к продукту с оттенком WO1800HRA905.		
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 9 месяцев от 5 до 25 °С. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.  Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.		

## Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.		
Система ЛКП	Подложка	На пластине из листовой стали	
	Финишный слой	WO1800HRA905	Толщина сухой пленки 30 мкм



# WO1800H

## FREIOTHERM-Hydro-Lackfarbe

**Указание по использованию**

Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой.

**Разбавитель**

Деминерализованная вода

**Толщина ЛКП**

Толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм – риск образования пузырьков реакции.

**Температура объекта**

10-30 °C, минимум на +3 °C выше температуры точки росы

**Время «жизни» композиции**

Температура окружающей среды 18-25 °C  
относительная влажность 40-60 %

**Окувание**


16-25 сек. / 4 мм расходомер (DIN 53211)

**Расход материала**

без потерь при нанесении 150-170 г/м<sup>2</sup> теоретический  
толщина слоя 40 мкм

**Отверждение**

Рекомендуемая Температура объекта 20 мин. / 160 °C



Objekt Temperatur in °C	160	170
Object Temperature in °C		
Haltezeit Minimum in Minuten	20	15
Holding time minimum in minutes		
Haltezeit Maximum in Minuten	60	30
Holding time maximum in minutes		



## WO1800H FREIOTHERM-Hydro-Lackfarbe

### Примечание по отверждению

Цветная область = условия выпечки с хорошими конечными свойствам.

Приведенные условия горячей сушки основаны на результатах лабораторных испытаний и являются поэтому лишь справочным руководством для настройки установок для нанесения покрытий обрабатывающего предприятия. Ответственность за обеспечение полного отверждения покрытия лежит на обрабатывающем предприятии. Должна проводиться проверка полного отверждения покрытия на соответствие оригинальным образцам-эталонам в условиях серийного производства с проведением дополнительных аналитических исследований и испытаний на прочность. Если потребуется консультация, мы в вашем распоряжении.

### Отверждение под действием температуры

20 мин. / 160 °C - 10 мин. / 180 °C (температура объекта)

### Очистка рабочих инструментов

Неотвержденный материал удаляется с помощью воды или с помощью смеси воды и 5-10 % очистителя 400916. Засохший материал удалить с помощью очистителя 400424.

## Указания

### Охрана труда и здоровья

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.

### Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.