



UR1055H_HU0061 EFDEDUR-Lackfärg

Produktbeskrivning

Produktteknik	lösningsmedelsbaserad 2K-beläggning
Tillämpningsindustri	t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn
Applicering	för användning inom- och utomhus
Ljus- och vädertåligt	mycket bra
Underlag	Polymetylmetakrylat (PMMA), PVC, Ickemagnetiska metaller, Stål

Generella produkttegenskaper

Bindemedelsystem	Akrylharts		
Kulör	efter RAL 840 HR andra färgtoner på förfrågan		
Glans	blank	40-50 GU, vinkel 20°	DIN EN ISO 2813
Viskositet	Flödestid 45-55 sek., 4 mm flödeskopp		DIN 53211
Densitet	1,10-1,30 g/ml efter tillsats av härdare		teoretisk
Torrhalt	55,5-61,5 % efter tillsats av härdare		teoretisk
Volymtorrhalt	44,0-46,0 % efter tillsats av härdare		teoretisk
Referensprodukt	De angivna värdena avser produkten UR1055HRA903.		
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 24 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.		

Applicering och process

Förbehandling	Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnska, vax och släppmedelsrester. Vi rekommenderar användning av lämpliga mekaniska förbehandlingsprocesser (t.ex. blästring, slipning) eller kemiska förbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven.		
Systemförslag	Underlag	Stål	
	Primer	ER1912M Blandningsförhållande 5:1 HE0052 Torrfilmtjocklek 70 µm	
	Täckfärg	UR1055H Blandningsförhållande 5:1 HU0061 Torrfilmtjocklek 50 µm	
Användningstips	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare).		
Härdare	HU0061		



UR1055H_HU0061

EFDEDUR-Lackfärg

Blandningsförhållande	Viktdelar 5:1 Volymdelar 3,8:1
Förtunning	EFD-förtunning 400320
Appliceringstemperatur	från 10 °C till 25 °C
Brukstid	max. 6 Std. / 20 °C Brukstiden (potlife) kan förkortas vid förhöjd temperatur och/eller tryck.
Spritzen-Airless	vid leveransviskositet efter tillsats av härdare Munstycke 0,33 mm Vinkel 40° Materialtryck 150 bar
Sprutning konventionell	Efter addering av härdare, ställ in 20-25 sec / 4 mm DIN 53211 Utloppskopp Munstycke 1,8 mm Spraytryck 3-4 bar
Rollning/ Penselstrykning	rollning/Penselstrykning vid leveransviskositet efter tillsats av härdare Tillsätt 0,5 till 1,0 vikt-% EFD-mjukmedel 300807 för applicering med rulle och borste vid bubbelbildning.
Materialåtgång	utan appliceringsförlust 125-140 g/m ² teoretisk skiktjocklek 50 µm efter tillsats av härdare
Ugnstorkning	Upp till 100 °C möjlig (objekttemperatur)
Lufttorkning	20 °C, 50 % relativ luftfuktighe
Dammtorr	efter 30 minuter (torrhetsgrad 1) DIN EN ISO 9117-5
Transporttorr	efter 4 timmar (torrhetsgrad 4) DIN EN ISO 9117-5
Genomhärdning	efter 10 dygn/s (pendeldämpning) DIN EN ISO 1522
Rengöring av utrustning	EFD-förtunning 400500

Anteckningar

EFD-Info	Ytterligare teknisk information finns i EFD Info. Nr. 170.
Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation