Karta techniczna

FreiLacke

BD7413M
DURELASTIC-Drobna szpachlówka

Opis produktu

Zdolność do szlifowania	dobry
Podłoże	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym, Stal, żeliwo szare, drewno

Właściwości produktu

Baza	nienasycona żywica poliestrowa zawierająca styren	
Błyszczeć wizualnie	matowy	
Lepkość	Konsystencja pasty	
Gęstość	1,8 g/ml	teoretycznie
Części stałe objętościowo	100 %	teoretycznie
Magazynowanie	w oryginalnym opakowaniu 8 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.	

Zastosowanie i technologia

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak olej, tłuszcz, rdza, zgorzelina, zgorzelina walcownicza, wosk i pozostałości środków antyadhezyjnych. Drewno musi być suche.	
Wskazówka przed zastosowaniem	Dodanie zbyt dużej ilości utwardzacza może prowadzić do zmiany koloru w systemie nawierzchniowym. Intensywnie zmieszać szpachlówkę z utwardzaczem i natychmiast przerabiać. Czasy przeróbki i utwardzania zależą od temperatury; należy je ustalić na miejscu, na próbce ok. 100 g.	
Stosunek mieszania	+ 2 % BPO utwardzacz, czerwony lub przezroczysty	
Warunki nakładania farby	Podczas przygotowania należy zachować temperaturę pomieszczenia, materiału i form 6 °C, aby uniknąć zakłóceń utwardzania oraz podnoszenia się powłoki.	
Czas przetwarzania	maks. 4-5 min. / 20 °C Czas przeróbki może skrócić się w podwyższonych temperaturach, wilgotnym powietrzu i/lub pod ciśnieniem.	
Wydajność teoretyczna	100 - 2000 g/m² średnia grubość warstwy testowej	teoretycznie
Suszenie piecowe	możliwe do 40 °C (temperatury obiektu) krótkotrwałe narażenie możliwe do 60 °C	
Suszenie pyłowe	po 10 minutach (stopień wysuszenia 1)	DIN EN ISO 9117-5
Pełne utwardzenie	po 0,5 - 1 dniach (tłumienie wahadła)	DIN EN ISO 1522

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania.
Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de

BD7413M
DURELASTIC-Drobna szpachlówka

Czyszczenie narzędzi roboczych	ze środkiem czyszczącym EFD 400312 w czasie przeróbki.

Dalsza obróbka lakierowanych elementów

Malowanie	możliwe po zmieleniu. Następnie należy oczyścić oszlifowaną powierzchnię z pyłów zakłócających przyczepność.

Wskazówki

Praca i ochrona zdrowia	Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.
Warunki badania	Wszystkie dane są oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczenaich i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania.
Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de