



300008

FREIOTHERM-ED-Konservering 008

Produktbeskrivning

Produktteknik	Biocid till ED-färg
---------------	---------------------

Generella produktergenskaper

pH-värde	8,0-10,5	DIN 19260
Densitet	1,1-1,3 g/cm ³	teoretisk
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 24 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.	
Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.		

Applicering och process

Användningstips	Direkt tillsats i färgkaret är inte möjlig! För en god inblandning krävs tillsats i överloppet/skyddet eller i blandningsröret! Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning.
Tillsatsmängd	0,02-0,1 %
Exponeringstid	mind. 48 timme

Anteckningar

Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation