



WU1971M_HU0150_CLEARCOAT

EFDEDUR-Hydro-Klarlack

Описание продукта

Технология продукта	Водоразбавляемая 2-К краска
Области применения	например для общего и сельско-хозяйственного машиностроения
Применение	Для внутреннего применения
Подложка	Грунтовка

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	Акриловая смола	
Цвет	бесцветный	
Глянец	глубоко матовые <10 GU, Угол 60°	DIN EN ISO 2813
Вязкость	Время истечения 30-34 сек., 4 мм расходомер	DIN 53211
pH-Значение	7,5-8,0	DIN 19260
Сухой остаток	25-28 % после добавления отвердителя	теоретический
Объемный сухой остаток	21-24 % после добавления отвердителя	теоретический
эталонный продукт	Указанные значения относятся к продукту с оттенком WU1971MRA999.	
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.	
Система ЛКП	Финишный слой	WU1451HRA735 Соотношение компонентов смеси 7:1/HU0050 Толщина сухой пленки 60 мкм
Система ЛКП	Лак	WU1971MRA999 Соотношение компонентов смеси 10:1 HU0150 Толщина сухой пленки 40 мкм



WU1971M_HU0150_CLEARCOAT EFDEDUR-Hydro-Klarlack

Указание по использованию	Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой.	
Отвердитель	HU0150 см. технический паспорт	
Смесевое соотношение	Массовые части 10:1 Части тома 4,7:1	
Разбавитель	Деминерализованная вода	
Толщина ЛКП	Толщина сухой пленки не должна превышать 70 мкм – риск образования пузырьков реакции.	
Температура объекта	10-30 °C, минимум на +3 °C выше температуры точки росы	
Время «жизни» композиции	Температура окружающей среды 18-22 °C относительная влажность 40-60 %	
Время жизнеспособности	max. 0,5 Час. / 20 °C Завершение времени жизнеспособности не определяется по гелеобразованию. Время жизнеспособности может сократиться при увеличении температуры материала или давления.	
Пневматическое нанесение	25-35 Сек. / 4 мм Чашка Сопло 1,3 мм Давление впрыска 3 бар	DIN 53211
Расход материала	без потерь при нанесении 655-665 г/м ² толщина слоя 40 мкм после добавления отвердителя	теоретический
Отверждение на воздухе	18-22 °C, 40-60 % относительная влажность	
Отверждение под действием температуры	До 150 °C возможно	
Время высыхания "от пыли"	Через 90 минут (степень сухости 1)	DIN EN ISO 9117-5
Время высыхания «до отлипа»	Через 18 часов (степень сухости 4)	DIN EN ISO 9117-5
Полное отверждение	после 14 сут/с (демпфирование маятника)	DIN EN ISO 1522
Очистка рабочих инструментов	Неотвержденный материал удаляется с помощью воды или с помощью смеси воды и 5-10 % очистителя 400916. Засохший материал удалить с помощью очистителя 400424.	

Указания

EFD-Информация	Дополнительную техническую информацию можно найти в EFD Info. No. 109 + 111.
Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.



WU1971M_HU0150_CLEARCOAT EFDEDUR-Hydro-Klarlack

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.