

Deckblatt

Prüfziel	Prüfung auf Beständigkeit nach DIN EN ISO 12944-6:2018 Kategorie C5H
Projektnummer	92151
Prüfverfahren	Salzsprühnebeltest DIN EN ISO 9227 NSS Beständigkeit gegen Feuchtigkeit DIN EN ISO 6270-1

1. Probenvorbereitung:

Substrat:	Stahl S 235 JR DIN A5 3mm Stärke Stückverzinkung (ca. 50-70µm)
Vorbehandlung:	gesweept
Grundierung:	PE1104A FREOPOX-Pulverlack Tribo GL, glatt 10Min./160°C Objekttemperatur Schichtdicken: 70-100µm
Decklack:	PS1005A FREIOTHERM-Pulverlack Tribo HG, glatt 10Min./180°C Objekttemperatur Schichtdicken: 70-100µm