

**BD7528V****DURELASTIC-Čađ sadržavajuća pasta****Opis proizvoda**

Karakteristika	Intenzitet boje
-----------------------	-----------------

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	nezasićena poliesterska smola bez stirena	
Viskozitet	1000 - 5000 mPa*s, vreteno 6, 50 okretaja	DIN EN ISO 2555
Gustoća	1,3 +/- 0,1 g/ml	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Upotreba	u viskoznosti isporuke. 2 - 5 % za smole za bojanje 10 - 15 % za bojanje smola za završni premaz
Čišćenje radnih uređaja	EFD sredstvo za čišćenje 400906

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.