

**BD7504X****DURELASTIC-Pasta pigmentowa****Opis produktu**

Właściwość	mocny kolor
Zawartość pigmentu	wysoko stężony

Właściwości produktu

Baza	nienasycona żywica poliestrowa nie zawierająca styrenu	
Lepkość	ca. 7000 mPa*s	
Gęstość	2,4 g/ml	teoretycznie
Części stałe	95 - 97 %	teoretycznie
Magazynowanie	w oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.	

Zastosowanie i technologia

Wskazówka przed zastosowaniem	Przeprowadzić próby wstępne, pigmenty mogą, zależnie od koloru, opóźnić lub wydłużyć czasy przydatności.
Zastosowanie	w lepkości dostawy 2 - 5 % do farbowania żywic
Czyszczenie narzędzi roboczych	Środek czyszczący EFD 400906

Wskazówki

Praca i ochrona zdrowia	Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.
Warunki badania	Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.