



BD7780SRU999

DURELASTIC-Foam Resin

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	nenasycená polyesterová pryskyřice obsahující styren	
Barevný odstín	bezbarvá	
Viskozita	1400 - 2000 mPa*s, včetně 3, 10 otočení	DIN EN ISO 2555
Hustota	1,2 +/-0,1 g/ml po přidání tvrdidla	teoreticky
Pevné částice	69 - 71 %	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	
	S prodlužující se dobou skladování se může měnit doba gelování a vytvrzování. Původní dobu gelování lze upravit přidáním urychlovačů (např. BD7550).	

Zpracování a použití

Zpracovatelská teplota	Během zpracování je třeba udržovat teplotu v místnosti, teplotu materiálu a teplotu formy 16 °C, aby nedocházelo k chybám vytvrzování a k efektu vzlinání.
Čištění pracovních nástrojů	s čisticím prostředkem EFD 400906 během doby zpracování.

Poučení

EFD-Info	Další technické informace lze nalézt v EFD Info. č. 127.
Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.
	Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.