

**BD7524X****DURELASTIC-UP-GP-Pigment Paste****Opis proizvoda**

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Karakteristika | Intenzitet boje |
| Sadržaj pigmenta | Visoko koncentrirano |

Opšta svojstva proizvoda

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Osnova vezivnog sredstva | nezasićena poliesterska smola bez stirena | |
| Ton boje | prema RAL 840 HR druge nijanse na upit | |
| Viskozitet | 800 - 10000 mPa*s | |
| Gustoća | ca. 2,4 g/cm ³ ovisno o nijansi | teoretski |
| Suha tvar | 90 - 96 % | teoretski |
| Postojanost kod skladištenja | u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. | |

Upotreba i prerada

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Napomena prije upotrebe | Provedite preliminarne testove, pigmenti mogu odgoditi ili produžiti vijek trajanja u posudi ovisno o boji. | |
| Upotreba | u viskoznosti isporuke. 2 - 5 % za smole za bojanje 10 - 15 % za bojanje smola za završni premaz | |
| Čišćenje radnih uređaja | EFD sredstvo za čišćenje 400906 | |

Primjedbe

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Zaštita rada i zdravlja | Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. | |
| Uvjeti ispitivanja | Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija. | |