



WU1476M_HU0076

EFDEDUR-Hydro-Lak boja

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda	vodotopljivi 2K premaz
Sušenje	brzo
Podlaga	Umjetni materijali, nije tačno definirano

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	Akrilna smola	
Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje	
Viskozitet	1400-1800 mPa*s, vreteno 5, 60 okretaja	DIN EN ISO 2555
pH vrijednost	8,4-8,9	DIN 19260
Suha tvar	47-53 %	teoretski
	50-55 % nakon dodavanja učvršćivača	teoretski
Referentni proizvod	Navedene vrijednosti odnose se na proizvod s nijansom RAL7035.	
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 3 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Pretpriprema	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje) u skladu sa zahtjevima.
Napomena prije upotrebe	Prije upotrebe dobro promješati, npr. sa brzim mješačem. Komponente učvršćivanja dodavati za vrijeme mešanja. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu preliti/pokriti sa vodom.
Učvršćivač	HU0076
Omjer mješanja	Dijelovi po težini 10:1
Temperature objekta	10-30 °C, najmanje +3 °C iznad temperature rosišta
Radna temperatura	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
Upotrebljivost	maks. 3 sati / 20 °C Kraj vremena upotrebe se kroz želiranje ne može odrediti. Vrijeme upotrebe se kod povišenih temperatura i/ili pod pritiskom može skratiti.



WU1476M_HU0076 EFDEDUR-Hydro-Lak boja

Primjedbe

EFD - Info

Dodatne tehničke informacije možete pronaći u EFD Info. br. 10- + 111 + 510.

Zaštita rada i zdravlja

Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.