




FREIOPLAST-Hydro-Klarlack

WL1601MRA999


Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserverdünnbare 1K-Beschichtung ■ Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär ■ Forcierte Trocknung möglich ■ Sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit ■ Gute Fröhwasserbeständigkeit ■ Geeignet für Holzwerkstoffe 																						
Technische/ Physikalische Daten	<table border="1"> <tr> <td>■ Bindemittel-Basis</td> <td>Kombination aus speziellen Bindemitteln</td> </tr> <tr> <td>■ Farbton</td> <td>Alle gängigen Farbtöne</td> </tr> <tr> <td>■ Glanzgrad <small>visuell</small></td> <td>matt</td> </tr> <tr> <td>■ Viskosität</td> <td>1450-2150 mPa.s/ Spindel 4 60 Umdrehungen/ Min.</td> </tr> <tr> <td>■ Verdünnung</td> <td>demineralisiertes Wasser</td> </tr> <tr> <td>■ pH-Wert</td> <td>8,2-8,7</td> </tr> <tr> <td>■ Dichte <small>theoretische Bestimmung</small></td> <td>0,95-1,05 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörper <small>theoretische Bestimmung</small></td> <td>36-40 %</td> </tr> <tr> <td>■ Festkörpervolumen <small>theoretische Bestimmung</small></td> <td>370-390 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Auftragsmenge <small>theoretisch, ohne Applikationsverlust</small></td> <td>105-115 g/m², Schichtdicke 40 µm</td> </tr> <tr> <td>■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte</td> <td>Farbton von WL1601MRA999</td> </tr> </table>	■ Bindemittel-Basis	Kombination aus speziellen Bindemitteln	■ Farbton	Alle gängigen Farbtöne	■ Glanzgrad <small>visuell</small>	matt	■ Viskosität	1450-2150 mPa.s/ Spindel 4 60 Umdrehungen/ Min.	■ Verdünnung	demineralisiertes Wasser	■ pH-Wert	8,2-8,7	■ Dichte <small>theoretische Bestimmung</small>	0,95-1,05 g/ml	■ Festkörper <small>theoretische Bestimmung</small>	36-40 %	■ Festkörpervolumen <small>theoretische Bestimmung</small>	370-390 ml/kg	■ Auftragsmenge <small>theoretisch, ohne Applikationsverlust</small>	105-115 g/m ² , Schichtdicke 40 µm	■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte	Farbton von WL1601MRA999
■ Bindemittel-Basis	Kombination aus speziellen Bindemitteln																						
■ Farbton	Alle gängigen Farbtöne																						
■ Glanzgrad <small>visuell</small>	matt																						
■ Viskosität	1450-2150 mPa.s/ Spindel 4 60 Umdrehungen/ Min.																						
■ Verdünnung	demineralisiertes Wasser																						
■ pH-Wert	8,2-8,7																						
■ Dichte <small>theoretische Bestimmung</small>	0,95-1,05 g/ml																						
■ Festkörper <small>theoretische Bestimmung</small>	36-40 %																						
■ Festkörpervolumen <small>theoretische Bestimmung</small>	370-390 ml/kg																						
■ Auftragsmenge <small>theoretisch, ohne Applikationsverlust</small>	105-115 g/m ² , Schichtdicke 40 µm																						
■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte	Farbton von WL1601MRA999																						
Untergrund	■ nach Kundenvorgabe																						
Vorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Um die Eignung der Lackqualitäten auf dem Untergrund sicherzustellen, sind Vorprüfungen zu empfehlen. Bei höheren Anforderungen empfehlen wir: <ul style="list-style-type: none"> - für den Korrosionsschutz - z.B. phosphatieren - für Haftung - z.B. strahlen, beizen, schleifen 																						
Aufbauvorschlag	<table border="1"> <tr> <td>■ Untergrund</td> <td>nach Kundenvorgabe</td> </tr> <tr> <td>■ Klarlack</td> <td>WL1601MRA999 Trockenfilmdicke 60 µm</td> </tr> </table>	■ Untergrund	nach Kundenvorgabe	■ Klarlack	WL1601MRA999 Trockenfilmdicke 60 µm																		
■ Untergrund	nach Kundenvorgabe																						
■ Klarlack	WL1601MRA999 Trockenfilmdicke 60 µm																						
Mechanische Prüfung	<table border="1"> <tr> <td>■ Gitterschnittprüfung <small>DIN EN ISO 2409</small></td> <td>Gt 0</td> </tr> <tr> <td>■ Chemikalien-Beständigkeit</td> <td>Muss geprüft werden. Die Temperatur und Konzentration der Chemikalien nehmen starken Einfluss auf das Prüfergebnis.</td> </tr> </table>	■ Gitterschnittprüfung <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0	■ Chemikalien-Beständigkeit	Muss geprüft werden. Die Temperatur und Konzentration der Chemikalien nehmen starken Einfluss auf das Prüfergebnis.																		
■ Gitterschnittprüfung <small>DIN EN ISO 2409</small>	Gt 0																						
■ Chemikalien-Beständigkeit	Muss geprüft werden. Die Temperatur und Konzentration der Chemikalien nehmen starken Einfluss auf das Prüfergebnis.																						
Verarbeitung und Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vor der Verwendung gut aufrühren bzw. Komponenten homogen vermischen (z.B. mit Schnellmischer). Zur Vermeidung von Hautbildung mit Wasser 																						



FREIOPLAST-Hydro-Klarlack

WL1601MRA999

	<p>überschichten. Trockenfilmdicke darf 90 µm nicht überschreiten - Gefahr von Reaktionsblasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Objekttemperatur 10-30 °C ■ Verarbeitungsbedingungen Raumtemperatur 18-22 °C relative Luftfeuchtigkeit 40-60 % ■ Spritzen-Hochdruck in Lieferviskosität Düse: 1,5 mm Spritzdruck 4 bar ■ Rollen/ Streichen in Lieferviskosität ■ Überlackierbarkeit mit gleicher Qualität möglich, frühestens nach matten abtrocknen ■ Reinigung der Arbeitsgeräte Sofort mit Wasser - evtl. mit Zusatz von 5-10 Gew.% EFD-Reinigungsmittel 400916. Angetrocknete Arbeitsgeräte mit org. Löse- mitteln, z.B. EFD-Verdünnung 400424. <p>■ Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>
Aushärtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lufttrocknung bei 18-22 °C, 40-60 % rel. Feuchte mit Luftbewegung ■ Staubtrocknung nach 40 Minuten (Trockengrad 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Griffest nach 75 Minute/n (Trockengrad 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Durchtrocknung nach 7 Tag/en (Pendeldämpfung/ ISO 1522) ■ Ofentrocknung bis 120°C möglich
Lagerbeständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.</p>
Spezielle Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ■ EFD-Info Weitere technische Informationen können aus der EFD-Info entnommen werden. Nr. 111 ■ Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. <p>Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation</p>



FREIOPLAST-Hydro-Klarlack
WL1601MRA999

dar.