

**HE0120****FREOPOX-Hydro-Tvrdidlo****Popis produktu**

Technologie výroby	Tužidlo pro epoxi nátěry
Vlastnosti	Standard

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Polyamin	
Barevný odstín	neprůhledný	
Viskozita	8000-9000 mPa*s, včetně 6, 60 otočení	DIN EN ISO 2555
pH	8,7-9,7	DIN 19260
Hustota	1,03-1,06 g/ml	teoreticky
Pevné částice	45-47 %	teoreticky
Objem pevných částic	453-473 ml/kg	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Poznámka před použitím	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou.
Zpracovatelská teplota	Pokožková teplota 18-25 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
Čištění pracovních nástrojů	okamžitě vodou - evtl. s přísadou 5-10 hm.% EFD-čističe 400916, zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem, např. EFD-ředidlem 400424.

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.