

DURELASTIC

Pigmentpaste BD7512

- Basis: styrolhaltiges ungesättigtes Polyesterharz
- Hochkonzentriert
- Farbstark

Technische / Physikalische Daten	Farbton	nach RAL 840 HR, andere Farbtöne auf Anfrage
	Lieferviskosität	1000 – 15000 m Pa s
	Dichte	1,2 bis 2,3 g / ml + / - 0,1 theoretische Bestimmung
	Pigmentgehalt	50 - 70 %
Lagerbeständigkeit	<p>Im Originalgebinde mindestens 6 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 5 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.</p>	
Verarbeitung und Anwendung	Verarbeitung, Zusatz	in Lieferviskosität, 2 bis 5 % zur Einfärbung von Harzen 10 bis 15 % zur Einfärbung von Deck- schichtharzen
	Reinigung der Arbeitsgeräte	EFD-Reinigungsmittel 400906
Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz		
<p>Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Endlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>		
Spezielle Hinweise	<p>Vorversuche durchführen. Pigmente können je nach Farbton die Topfzeiten verzögern oder verlängern.</p> <p>Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014.</p> <p>Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.</p> <p>Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.</p>	