

**BD7521X****DURELASTIC-Pigmentna pasta****Opis proizvoda**

Karakteristika	Intenzitet boje
Sadržaj pigmenta	Visoko koncentrirano

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	nezasićena poliesterska smola bez stirena	
Ton boje	prema RAL 840 HR druge nijanse na upit	
Viskozitet	Vrijeme protoka 30 - 40 sek., 4 mm protočna čašica	DIN 53211
Gustoća	2,0 +/- 0,1 g/cm ³ ovisno o nijansi	teoretski
Suha tvar	ca. 89 %	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 11 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Napomena prije upotrebe	Provedite preliminarne testove, pigmenti mogu odgoditi ili produžiti vijek trajanja u posudi ovisno o boji.
Upotreba	u viskoznosti isporuke. 2 - 5 % za smole za bojanje 10 - 15 % za bojanje smola za završni premaz
Čišćenje radnih uređaja	EFD sredstvo za čišćenje 400906

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.