



KP1034H

FREIOPLAST-Vernis

Description Produit

Technologie du produit	vernis monocouche à base de solvants
Séchage	Rapide
Séchage à coeur	séchage à coeur rapide
Supports	phosphatation fer Acier

Propriétés générales du produit

Liant de base	Combinaison de résine polymère/co-liant		
Teintes	transparent		
Indice de brillance	satiné	55-65 GU, Angle 60°	DIN EN ISO 2813
Viscosité	Temps d'écoulement 60-90 sec., 4 coupelle d'écoulement mm		DIN 53211
Densité	0,9-1,0 g/ml		théorique
Extrait sec	36,5-37,5 %		théorique
Taux volumique d'extrait sec	32,33 %		théorique
Produit de référence	Les valeurs spécifiées se réfèrent au produit KP1034HRA999.		
Stabilité au stockage	24 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.		

Utilisation et mise en oeuvre

Préparation de surface	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.		
Proposition de gammes de produits	Supports	Sur plaque d'acier phosphatée	
	Vernis transparent	KP1034HRA999	Épaisseur du film sec 25-40 µm
Indication avant l'utilisation	Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse).		
Température d'utilisation	de 10 °C à 25 °C		
pinceau	à viscosité de livraison		

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performance auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Page 1/2 | Version 1

Date de révision: 3 sept. 2024

Date d'impression: 3 sept. 2024

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de



KP1034H

FREIOPLAST-Vernis

Consommation	sans perte d'application 80-90 g/m ² épaisseur de couche 30 µm	théorique
Séchage four	possible jusqu'à 70 °C (température objet) exposition de courte durée possible jusqu'à 200 °C	
Séchage air	20 °C, 50 % humidité relative	
Séchage hors poussière	après 8 minutes (degré de sécheresse 1)	DIN EN ISO 9117-5
Résistant au toucher	après 16 minutes (degré de sécheresse 4)	DIN EN ISO 9117-5
Séchage à coeur	après 2 jours (amortissement pendulaire)	DIN EN ISO 1522
Nettoyage du matériel	Diluant EFD 400474	

Traitement ultérieur des pièces peintes

Repeindre	possible après meulage
------------------	------------------------

Indications

EFD-Info	Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 170.
Test d'adhérence	Lors de l'application d'un revêtement sur des substrats différents de ceux mentionnés dans la description du produit, nous recommandons de procéder à des tests d'adhérence.
Protection du travail et de la santé	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions d'essai	<p>Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.</p> <p>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</p>