

**300206****FREIOTHERM-ETL-konzervace 206****Popis produktu****Technologie výrobu** Biocid pro elektrolaky**Obecné vlastnosti produktu**

<b>pH</b>	ca. 12,0	DIN 19260
<b>Hustota</b>	1,0 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>	teoreticky
<b>Skladování</b>	v originálním obalu min. 24 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.  Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

**Zpracování a použití**

<b>Poznámka před použitím</b>	Není možné přímé přidání do vany! Pro dobré promíchání přidejte do přepadu/přelivu nebo směšovací trubky! Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení.
<b>Množství přídávku</b>	0,1 - 0,3 %
<b>Doba působení</b>	mind. 72 hodina

**Poučení**

<b>Ochrana práce a zdraví</b>	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
<b>Podmínky zkoušky</b>	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.  Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.