



WU1476M_HU0076

EFDEDUR-Hydro-Lackfärg

Produktbeskrivning

Produktteknik	vattenspädbar 2K färg
Torkning	snabb
Underlag	Plast, ej definierad

Generella produktegenskaper

Bindemedelsystem	Akrylharts	
Kulör	Alla gängse kulörer	
Viskositet	1400-1800 mPa*s, spindel 5, vid 60 varv	DIN EN ISO 2555
pH-värde	8,4-8,9	DIN 19260
Torrhalt	47-53 %	teoretisk
	50-55 % efter tillsats av härdare	teoretisk
Referensprodukt	De angivna värdena avser produkten med nyansen RAL7035.	
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 3 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.	
	Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

Applicering och process

Förbehandling	Underlaget ska vara fritt från vidhäftningsförsämrande ämnen som olja, fett, rost, glödska, kvarnska, vax och släppmedelsrester. Vi rekommenderar användning av lämpliga mekaniska förbehandlingsprocesser (t.ex. blästring, slipning) eller kemiska förbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven.
Användningstips	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). Härdkomponenten ska blandas under omrörning. För undvikande av skinnbildning bör ytan förses med en tunn spegel av vatten.
Härdare	HU0076
Blandningsförhållande	Viktdelar 10:1
Objekttemperatur	10-30 °C, minimum +3 °C över daggpunktstemperatur
Appliceringstemperatur	Rumstemperatur 18-22 °C relativ luftfuktighet 40-60 %
Brukstid	max. 3 Std. / 20 °C Överskriden brukstid (potlife) visar sig inte genom gelbildning/ viskositetsökning. Brukstiden (potlife) kan förkortas vid förhöjd temperatur och/eller tryck.



WU1476M_HU0076

EFDEDUR-Hydro-Lackfärg

Anteckningar

EFD-Info

Ytterligare teknisk information finns i EFD Info. Nr. 10- + 111 + 510.

Arbets- och hälsoskydd

Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.

Testförhållanden

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation