

**WA4006HRU999****FREIOTHERM-ATL-Transparentpaste****Описание продукта**

Технология продукта	2-К анафорезная грунтовка
Области применения	например для металлоизделий, складской и торговой техники
Тип пасты	Транспарентная паста, полностью нейтрализованная

**Общие характеристики продукта**

Связующие - основы	Акриловая смола	
MEQ-Base-Значение	50-60 mg/g	DIN EN ISO 15880
Плотность	1-1,1 g/cm <sup>3</sup>	теоретический
Сухой остаток	38-42 %	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °С. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.  Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

**Применение и подготовка**

Подготовка поверхности	Основание должно быть очищено от веществ, ухудшающих адгезию, таких как масло, жир, ржавчина, окалина, прокатная окалина, воск и остатки разделительного состава. Мы рекомендуем использовать подходящие процессы механической предварительной обработки (например, струйная обработка, шлифование) или химические процессы предварительной обработки (например, фосфатирование) в соответствии с требованиями.
Смесевое соотношение	Продукты WA4006:WA4902 Весовые доли 1:1
оборот	1 Оборот в год Для обеспечения стабильности ванны и, следовательно, качества покрытия, необходимо соблюдать указанный оборот (обмен твердыми частицами в баке).

**Дальнейшая обработка окрашенных деталей**

перекрашивание	Подготовка: Шлифовка с мелкой зернистостью (например, зернистость 240 grit). Рекомендация: Покрывной лак на акриловой основе; лаки на алкидной основе не подходят для перекрашивания!
----------------	--

**WA4006HRU999****FREIOTHERM-ATL-Transparentpaste****Указания****Охрана труда и здоровья**

При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.

**Условия испытания**

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.