


# FREIOPLAST-hidro zascita robov

## WL1525L

<b>Lastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vodotopna enoslojna barva - monolayer</li> <li>■ Uporaba, npr. v panogi Gradnja in sanitarije</li> <li>■ Hitro zasušenje</li> <li>■ Primerna za lesene izdelke</li> </ul>	
<b>Tehnično / Fizikalni Podatki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Osnova vezivnega sredstva</li> </ul>	Akrilat-stiren kopolimer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Barvni ton</li> </ul>	Vsi običajni barvni toni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813</li> </ul>	motna 45-56 pod kotom 85°
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Viskoznost</li> </ul>	500-1000 mPa.s/ Vreteno 4 60 obratov/ min.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Redčilo</li> </ul>	deminiralizirana voda
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pH vrednost</li> </ul>	8,5-9,1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gostata teoretična določitev</li> </ul>	0,95-1,05 g/ml
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suha snov teoretična določitev</li> </ul>	16-21 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volumen trdnih delcev teoretična določitev</li> </ul>	125-145 ml/kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji</li> </ul>	550-600 g/m², Debelina nanosa 80 µm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti</li> </ul>	Barvni odtenek od WL1525LH3059
<b>Podlaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les</li> </ul>	
<b>Predhodna obdelava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.</li> </ul>	
<b>Predlog zaščitnega sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podlaga</li> <li>■ Pokrivna barva</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les</li> <li>WL1525LH3059 Debelina suhega sloja 60 µm</li> </ul>	
<b>Mehanski preizkusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Cross - cut" - preizkus oprjemljivosti DIN EN ISO 2409</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gt 0</li> </ul>	
<b>Priprava in uporaba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice prelit / pokriti z vodo.</li> <li>■ Temperatura objekta</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-30 °C</li> <li>■ Pogoji pri uporabi</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura prostora 18-25 °C relativna vлага 40-60 %</li> <li>■ Brizganje - Airless</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>v dobavni viskoznosti Šoba 11 mm kot 40° Pritisak materijala 140 bar</li> <li>■ Brizganje - Visoki pritisk</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40-50 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 1,4 mm</li> </ul>	

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odprenimi in plačilnimi pogoji.



## FREIOPLAST-hidro zascita robov WL1525L

		Pritisak barve 3,5 bar
	■ Možnost prelakiranja	z isto kvalitete možno šele po matiraju / zasušenju
	■ Čiščenje pripomočkov	Tako z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.
	■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
<b>Utrjevanje</b>	■ Zračno sušenje	pri 20 °C, 40-70 % relativne vlažnosti z gibanjem zraka
	■ Prašno suho	po 15 min (stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Trdno na oprijem	po 1 ur (stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Popolnoma suho	po 17 dnevih (nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522)
	■ Sušenje v peči	do 70°C možno
<b>Obstojnost pri skladiščenju</b>	■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C.  Ščititi pred zmrzljavo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.  Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	
<b>Posebna opozorila</b>	■ <b>EFD-Info</b> Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111	
	■ <b>Preizkusni pogoji</b> Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.  Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.	