

**BD7759XRU999****DURELASTIC-UP-Laminating Resin****Descrizione del prodotto**

Applicazione adatto per polimerizzazione a freddo e pressatura a caldo

Caratteristiche generali del prodotto

Base del legante	resina poliestere saturata priva di stirene	
Colore	incolore	
Viscosità	ca. 1100 mPa*s	
Peso specifico	1,1 +/- 0,1 g/ml	Teorico
Corpi solidi	63 - 67 %	Teorico
Durata di stoccaggio	nei contenitori originali, almeno 6 mesi a 5-25 °C. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	
	La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	
	Con l'aumentare del periodo di giacenza, i tempi di gelificazione e indurimento possono cambiare. Mediante l'aggiunta di acceleranti (ad es. BD7550) è possibile regolare il tempo di gelificazione originario.	

Applicazione ed lavorazione

Stampo	Pellicole di separazione Stampi in vetroresina (plastica rinforzata con fibra di vetro) Stampi in metallo
Pre-trattamento	Trattare gli stampi con un agente distaccante idoneo.
Nota prima dell'uso	Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità).
Catalizzatore	2 % HD0625
Rapporto di miscelazione	Resina : Accelerante : Catalizzatore Parti in peso 100 : 0,2 - 0,5 : 2
Diluizione	Diluizione EFD 400900
Temperatura di lavorazione	Durante la lavorazione devono essere rispettate le temperature ambiente, del materiale e dello stampo pari a 16 °C al fine di evitare difetti in termini di indurimento nonché fenomeni di sollevamento.
Tempo di lavorazione	max 20 min. / 20 °C In caso di aggiunta di 0,2% BD7550
Applicazione	in viscosità di fabbrica.

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

Pagina 1/2 | Versione 1

Data di revisione: 27 feb 2025

Data di stampa: 28 feb 2025

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510

www.freilacke.de | info@freilacke.de



BD7759XRU999

DURELASTIC-UP-Laminating Resin

Pulizia dell'attrezzatura di lavoro con detergente EFD 400906 entro il tempo di lavorazione.

Prove meccaniche

Proprietà meccaniche			
Durezza Barcol 934-1	50		DIN EN 59
HDT	105 °C		DIN EN ISO 75-2
Resistenza alla flessione	120 MPa		DIN EN ISO 178
Modulo di elasticità	4200 MPa		DIN EN ISO 178

Queste informazioni si riferiscono alla resina pura indurita e non rinforzata.

Note

Tutela del lavoro e della salute Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.

Condizioni di esecuzione della prova Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.