



BD7500X DURELASTIC-Pigmentpaste

Описание продукта

Свойство	красочный
Свето- и погодоустойчивость	высокая
содержание пигмента	высокая концентрация

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая стирола	
Цвет	в соответствии с RAL 840 HR другие цветовые оттенки по запросу	
Вязкость	3.000 - 35.000 мПа.сек, Шпиндель 5, 20 Кол-во оборотов DIN EN ISO 2555	
Плотность	1,2 - 2,2 г/см ³ в зависимости от оттенка	теоретический
содержание пигмента	10 - 58 %	
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 11 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.	
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Указание по использованию	Выполните предварительные тесты, пигменты могут задерживать или продлевать жизнеспособность в зависимости от оттенка цвета.
Применение	в вязкости распыления. 2 - 5 % для закрашивания смолы 10 - 15 % для закрашивания смолы в наружном слое
Очистка рабочих инструментов	Чистящее средство EFD 400906

Указания

Охрана труда и здоровье	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de