



## 300135

### FREIOTHERM-KTL-pH-justeringad.

#### Produktbeskrivning

**Produktteknik** Neutralisationsmedel till ED-färg

#### Generella produkttegenskaper

**Densitet** 1,0 - 1,2 g/cm<sup>3</sup> teoretisk

**Lagerbeständighet** i originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.

Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

#### Applicering och process

**Användningstips** Direkt tillsats i färgkaret är inte möjlig! För en god inblandning krävs tillsats i överloppet/skyddet eller i blandningsröret! Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning.

**Exponeringstid** 8 timme

#### Anteckningar

**Arbets- och hälsoskydd** Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.

**Testförhållanden** Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation