

**BD7810XRU999****DURELASTIC-Poly-Amber-Resin****Descrizione del prodotto**

<b>Tecnologia dei prodotti</b>	Ammina pre-accelerata
<b>Proprietà</b>	medio reattivo
<b>Substrato</b>	Legno, Minerale

**Caratteristiche generali del prodotto**

<b>Base del legante</b>	resina poliestere saturata priva di stirene	
<b>Colore</b>	incolore	
<b>Viscosità</b>	Tempo di flusso ca. 190 sec., 4 mm tazza di flusso	DIN 53211
<b>Peso specifico</b>	1,1 +/- 0,1 g/ml	Teorico
<b>Corpi solidi</b>	63 - 67 %	Teorico
<b>Durata di stoccaggio</b>	nei contenitori originali, almeno 6 mesi a 5-25 °C. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.	

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

**Applicazione ed lavorazione**

<b>Stampo</b>	Stampi in metallo
<b>Pre-trattamento</b>	Stampi in vetroresina (plastica rinforzata con fibra di vetro)
<b>Nota prima dell'uso</b>	Il supporto deve essere privo di sostanze che compromettono l'adesione come olio, grasso, ruggine, incrostazioni, residui di laminazione, cere e distaccanti. Il legno deve essere asciutto e portante.
<b>Rapporto di miscelazione</b>	Parti in peso 1,5 % HD0610
<b>Diluizione</b>	Diluizione EFD 400900
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Durante la lavorazione devono essere rispettate le temperature ambiente, del materiale e dello stampo pari a 10 °C al fine di evitare difetti in termini di indurimento nonché fenomeni di sollevamento.
<b>Tempo di lavorazione</b>	max 17 - 23 min. / 20 °C In caso di aggiunta di 2% HD0610
<b>Applicazione</b>	in viscosità di fabbrica.
<b>Pulizia dell'attrezzatura di lavoro</b>	con detergente EFD 400906 entro il tempo di lavorazione.

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



## BD7810XRU999

## DURELASTIC-Poly-Amber-Resin

### Note

#### Tutela del lavoro e della salute

Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.

#### Condizioni di esecuzione della prova

Tutte le indicazioni si basano sulla norma climatica 23/50 DIN EN 23270. Queste informazioni si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto. Non abbiamo alcuna influenza sull'applicazione stessa. Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono una guida e non rappresentano una specifica.