



## UR1955V\_HU0061

### EFDEDUR-Lackfarbe

#### Description Produit

<b>Technologie du produit</b>	revêtement à 2 composants contenant des solvants
<b>Application branche</b>	ex. dans la branche "construction de véhicules utilitaires"
<b>Utilisation</b>	Pour l'utilisation en intérieur et en extérieur
<b>Résistance à la lumière et aux intempéries</b>	Très bien

#### Propriétés générales du produit

<b>Liant de base</b>	Résine acrylique	
<b>Teintes</b>	Selon RAL 840 HR Autres teintes sur demande	
<b>Indice de brillance</b>	d'après étalon client	
<b>Viscosité</b>	Temps d'écoulement 80-100 sec., 4 coupelle d'écoulement mm	DIN 53211
<b>Densité</b>	1,05-1,20 g/ml après ajout de durcisseur	théorique
<b>Extrait sec</b>	53-61 % après ajout de durcisseur	théorique
<b>Taux volumique d'extrait sec</b>	44-47 % après ajout de durcisseur	théorique
<b>Produit de référence</b>	Les valeurs spécifiées se réfèrent au produit UR1955VRA724.	
<b>Stabilité au stockage</b>	18 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.	
	La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

#### Utilisation et mise en oeuvre

<b>Préparation de surface</b>	Le support doit être exempt de substances nuisant à l'adhérence telles que l'huile, la graisse, la rouille, le tartre, la calamine, la cire et les résidus d'agent de démoulage. Nous recommandons l'utilisation de procédés de prétraitement mécaniques appropriés (par exemple, sablage, broyage) ou de procédés de prétraitement chimiques (par exemple, phosphatation) selon les exigences.	
<b>Proposition de gammes de produits</b>	Supports	Acier
	Primaire	ER1912M Rapport de mélange 5:1 HE0052 Épaisseur du film sec 70-90 µm

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



## UR1955V\_HU0061

### EFDEDUR-Lackfarbe

	Laque de finition	UR1955V Rapport de mélange 5:1 HU0061 Epaisseur du film sec 40-50 µm
<b>Indication avant l'utilisation</b>	Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène ( par exemple: un mélangeur à grande vitesse).	
<b>Durcisseur</b>	HU0061	
<b>Rapport de mélange</b>	Parties en poids 5:1 Pièces de volume 3,66:1	
<b>Diluant</b>	Diluant EFD 400320	
<b>Température d'utilisation</b>	de 10 °C à 25 °C	
<b>Temps d'utilisation</b>	max. 4 heures / 20 °C Le temps d'utilisation peut être raccourci par une température plus élevée et/ou en mise sous pression.	
<b>Pulvérisation Airless</b>	viscosité de refoulement Buse 0,28-0,33 mm Angle 40° Pression matière 150 bar	
<b>Pulvérisation Airmix</b>	à viscosité de livraison Buse 0,28-0,33 mm angle 40° Pression peinture 80-100 bar Pression d'atomisation 3-4 bar	
<b>Pulvérisation Haute Pression</b>	après ajout de durcisseur, régler sur 18-22 sec / 4 mm coupe de viscosité Buse 1,8 mm Pression de pulvérisation 3-4 bar	DIN 53211
<b>Electrostatique</b>	possible, spécifique à l'installation	
<b>Consommation</b>	sans perte d'application 120-130 g/m <sup>2</sup> épaisseur de couche 50 µm après ajout de durcisseur	théorique
<b>Séchage air</b>	20 °C, 50 % humidité relative	
<b>Séchage four</b>	possible jusqu'à 100 °C (température de l'objet)	
<b>Séchage hors poussière</b>	après 45 minutes (degré de sécheresse 1)	DIN EN ISO 9117-5
<b>Résistant au toucher</b>	après 8 heures (degré de sécheresse 4)	DIN EN ISO 9117-5
<b>Séchage à coeur</b>	après 20 heures (amortissement pendulaire)	DIN EN ISO 1522
<b>Nettoyage du matériel</b>	Diluant EFD 400500	

### Traitement ultérieur des pièces peintes

**Repeindre** Après 0,5 heure / température ambiante env. 20 °C.

### Indications

**EFD-Info** Vous trouverez de plus amples informations techniques dans l'EFD Info. n° 170.



## UR1955V\_HU0061 EFDEDUR-Lackfarbe

### Protection du travail et de la santé

Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.

### Conditions d'essai

Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.