



UA1401X FREOPAS-Gelcoat

Opis izdelka

Tehnologija proizvoda	Gelcoat brez topila
-----------------------	---------------------

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	Polisečnina/ester asparaginske kisline	
Barvni ton	po RAL 840 HR druge barve na zahtevo	
Stopnja sijaja	Odvisno od oblike in ločilnega sredstva	
Viskoznost	600 - 800 mPa*s	
Gostota	1,30 g/ml odvisno od odtenka	teoretična določitev
Suha snov	99 %	teoretična določitev
Obstojnost pri skladiščanju	v originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.	
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

Uporaba in predelovanje

Šablona/orodje	Kovinske forme	
Predhodna obdelava	Šablone obdelajte z ustreznimi ločilnimi sredstvi.	
Mešalno razmerje	100 kg UA1401 : 60 kg HD0260 Deli zvezka 100 : 67	
Priporočena debelina sloja	300 µm	
Delovna temperatura	Pri uporabi temperaturo kalupa vzdrževati pri 40 °C.	
Uporabnost	maks. 30 -50 sek. / 20 °C	
Postopek vročega pršenja	pri dobavi viskoznost temperatura: 70 °C	
Poraba	brez izgube pri nanosu 375 g/m ² debelina sloja 300 µm	teoretična določitev
Čiščenje delovnih naprav	Takoj z organskimi topili, otrdele ostanke je možno odstraniti le mehansko.	



UA1401X FREOPAS-Gelcoat

Obstojnost na kemikalije

Vplivne dejavnike

Kemična odpornost je odvisna od koncentracije, temperature, časa izpostavljenosti in preskusne metode. To je treba preveriti glede na aplikacijo.

Opombe

Zaščita dela in zdravja

Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

Pogoji preskušanja

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.