



## FREIOTHERM-porfesték PF5003A

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------------|--|----------------|---|
| <b>Tulajdonságok</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kültéri díszítő porfesték</li> <li>■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál</li> <li>■ selyemfényű, sima</li> <li>■ jó terülés</li> <li>■ gázkályhastabil beállítás</li> <li>■ nagyon jó fény- és időállóság</li> </ul>  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| <b>Rendszerlakk</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folyadékfesték- rendszer</li> </ul> <p>A rétegezések különböző felhasználásokra állnak a rendelkezésre, melyek optimális megjelenése a színárnyalattal, fényességi fokkal és a felülettel is össze vannak hangolva.</p>   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                                | <table border="1"> <tr> <td>■ Gyanta</td> <td>polyester gyanta</td> </tr> <tr> <td>■ Szín</td> <td>minden közkedvelt színárnyalat</td> </tr> <tr> <td>■ Fényesség<br/>DIN EN ISO 2813</td> <td>selyemfényű<br/>50-70 szög 60°</td> </tr> <tr> <td>■ Vizsgálati rétegvastagság</td> <td>80 µm színárnyalatnál RAL 9010</td> </tr> <tr> <td>■ Sűrűség<br/>számolt</td> <td>1,2-1,7 g/cm<sup>3</sup> színárnyalat szerint</td> </tr> <tr> <td>■ Felhasználás</td> <td>0,12 kg/ m<sup>2</sup>, 80 nál µm<br/>közepes rétegvastagság</td> </tr> </table>  | ■ Gyanta   | polyester gyanta   | ■ Szín   | minden közkedvelt színárnyalat                           | ■ Fényesség<br>DIN EN ISO 2813                     | selyemfényű<br>50-70 szög 60°                           | ■ Vizsgálati rétegvastagság              | 80 µm színárnyalatnál RAL 9010   | ■ Sűrűség<br>számolt | 1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> színárnyalat szerint | ■ Felhasználás | 0,12 kg/ m <sup>2</sup> , 80 nál µm<br>közepes rétegvastagság |
| ■ Gyanta   | polyester gyanta   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Szín   | minden közkedvelt színárnyalat   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Fényesség<br>DIN EN ISO 2813                                 | selyemfényű<br>50-70 szög 60°  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Vizsgálati rétegvastagság                                    | 80 µm színárnyalatnál RAL 9010   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Sűrűség<br>számolt   | 1,2-1,7 g/cm <sup>3</sup> színárnyalat szerint   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Felhasználás   | 0,12 kg/ m <sup>2</sup> , 80 nál µm<br>közepes rétegvastagság  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| <b>Mechanikai vizsgálat</b><br>ST 1405 sz. acél lemezen        | <table border="1"> <tr> <td>■ Rácsvágó vizsgálat<br/>DIN EN ISO 2409</td> <td>Gt 0</td> </tr> <tr> <td>■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat<br/>DIN EN ISO 1520</td> <td>&gt;4 mm</td> </tr> <tr> <td>■ Ütésvizsgálat<br/>DIN EN ISO 6272-1</td> <td>&gt;60 kg cm (front)</td> </tr> </table>   | ■ Rácsvágó vizsgálat<br>DIN EN ISO 2409                        | Gt 0   | ■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat<br>DIN EN ISO 1520 | >4 mm  | ■ Ütésvizsgálat<br>DIN EN ISO 6272-1               | >60 kg cm (front)                                       |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Rácsvágó vizsgálat<br>DIN EN ISO 2409                        | Gt 0   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat<br>DIN EN ISO 1520               | >4 mm  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Ütésvizsgálat<br>DIN EN ISO 6272-1                           | >60 kg cm (front)  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| <b>Tartóssági vizsgálat</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ krómozott alumíniumlemezen</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>■ Kondenzációs víz- állandó<br/>klíma<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</td> <td>1000 órák<br/>alávándorlás Wb &lt; 1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</td> </tr> <tr> <td>■ Sópermet- vizsgálat (NSS)<br/>DIN EN ISO 9227</td> <td>1000 órák<br/>alávándorlás Wb &lt; 1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</td> </tr> <tr> <td>■ SO<sub>2</sub>-ipari légkör<br/>DIN EN ISO 3231</td> <td>30 ciklusok 0,2 l SO<sub>2</sub> vel<br/>nincs változás</td> </tr> <tr> <td>■ Vegyszerekkel szembeni<br/>ellenállóság</td> <td>Vizsgálni kell.<br/>A vegyszerek hőmérséklete és koncentrációja<br/>erősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket.</td> </tr> </table> | ■ Kondenzációs víz- állandó<br>klíma<br>DIN EN ISO 6270-2 (CH) | 1000 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8 | ■ Sópermet- vizsgálat (NSS)<br>DIN EN ISO 9227   | 1000 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8 | ■ SO <sub>2</sub> -ipari légkör<br>DIN EN ISO 3231 | 30 ciklusok 0,2 l SO <sub>2</sub> vel<br>nincs változás | ■ Vegyszerekkel szembeni<br>ellenállóság | Vizsgálni kell.<br>A vegyszerek hőmérséklete és koncentrációja<br>erősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket. |                      |  |                |   |
| ■ Kondenzációs víz- állandó<br>klíma<br>DIN EN ISO 6270-2 (CH) | 1000 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Sópermet- vizsgálat (NSS)<br>DIN EN ISO 9227                 | 1000 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ SO <sub>2</sub> -ipari légkör<br>DIN EN ISO 3231             | 30 ciklusok 0,2 l SO <sub>2</sub> vel<br>nincs változás  |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| ■ Vegyszerekkel szembeni<br>ellenállóság                       | Vizsgálni kell.<br>A vegyszerek hőmérséklete és koncentrációja<br>erősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket.   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Felhasználás / Töltés</b><br/>Corona, Tribo</li> <li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.:<br/>olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok.<br/>Nagyobb korrózióigénynél foszfátolást vagy krómozást ajánlunk.</li> </ul>   |  |  |  |  |  |   |  |  |                      |  |                |   |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2  
Változat: 0  
14.11.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## FREIOTHERM-porfesték PF5003A

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Javítólakk:</b> érdeklődésre / kérésre</li> <li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.</li> </ul>  |
| <b>Kikeményedés</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Tárgyhőmérséklet</b><br/>Ajánlott beégetési hőfok 10 min./180 °C<br/><br/>beégetési ablak a RAL 9010 színnel vizsgálva<br/>zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal</li> </ul>   |
| <b>Tárolhatóság</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kb. 24 hónap eredeti csomagolásban, 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A felnyitott csomagolású anyagot rövid időn belül fel kell használni.<br/><br/>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</li> </ul>  |
| <b>Különleges megjegyzések</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Védőszítálás:</b> 160 µm</li> <li>■ Az idegen porral való összeegyeztethetőséget vizsgálni kell.</li> <li>■ <b>Teszt körülmények</b><br/>Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br/>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</li> </ul> |