

**HU0182****EFDEDUR-Härdare för Hydrolack****Produktbeskrivning**

Produktteknik	Härdare för polyuretan-färger
Egenskaper	Standard

Generella produkttegenskaper

Bindemedelsystem	alifatisk isocyanat	
Kulör	färglös	
Viskositet	Flödestid 13-17 sek., 4 mm flödeskopp	DIN 53211
Densitet	1,00-1,06 g/ml	teoretisk
Torrhalt	56-57 %	teoretisk
Volymtorrhalt	483-503 ml/kg	teoretisk
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	

Applicering och process

Användningstips	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare).
Appliceringstemperatur	Rumstemperatur 18-25 °C relativ luftfuktighet 40-60 %
Rengöring av utrustning	Härdaren kan inte blandas med vatten! Rengöring måste utföras med organiska lösningsmedel.

Anteckningar

Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation