


FREIOPLAST-Hydro-Valslack

WL1529M

Egenskaper	■ Vattenspädbar 1K färg ■ Användning inom t.ex. fordonsbyggnadsektorn ■ Lämplig för trä	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Bindemedelsystem Akrylat-styrol copolymer ■ Kulör Alla gängse kulörer ■ Glans visuell matt ■ Viskositet 5000-8000 mPa.s/ Spindel 6 vid 60 Varv/ Min. ■ Förtunning avjonat vatten ■ pH-värde 8,7-8,9 ■ Densitet teoretisk bestämning 1,1-1,3 g/ml ■ Torrhalt teoretisk bestämning 50-56 % ■ Volymtorrhalt teoretisk bestämning 350-370 ml/kg ■ Materialåtgång teoretisk, utan applikationsförlust 160-170 g/m², Skiktjocklek 60 µm ■ Referenskulör till angivna värden Kulör från WL1529MRU905	
Underlag	■ Träfiberplatta	
Förbehandling	■ Underlaget måste vara fritt från föroreningar som påverkar vidhäftningen, t.ex. oljor, fetter, rost, valshud, vax och släppmedelsrester. Test av färgkvalitetens lämplighet på avsett underlag bör göras innan arbetet påbörjas. Vid högre krav rekommenderar vi: för korrosionsskydd - t.ex. fosfatering för vidhäftning - t.ex. blästring, betning, slipning	
Systemförslag	■ Underlag Träfiberplatta ■ Täckfärg WL1529MRU905 Torr filmtjocklek 40 µm	
Mekanisk provning	■ Gittersnitt DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Applicering och användning	■ Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan förses med en tunn spegel av vatten. Torr skiktjocklek 80 µm bör ej överskridas - risk för reaktionsblåsor. ■ Objekttemperatur 10-30 °C ■ Appliceringstemperatur Rumstemperatur 15-25 °C relativ luftfuktighet 40-70 % ■ Valslackering vid leveransviskositet ■ Överlackerbarhet med samma kvalitet möjlig, tidigast efter en matt	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOPLAST-Hydro-Valslack

WL1529M

		yta
	■ Rengöring av utrustning	Omgående med vatten - ev. med tillsats av 5-10 vikt % EFD-Rengöringsmedel 400916. Intorkad färg måste rengöras med org. lösningsmedel, t.ex. EFD-förtunning 400424.
	■ Råd för arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iakttagas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
Härdning	■ Lufttorkning	vid 20 °C, 40-70 % relativ luftfuktighet med luftväxling
	■ Dammtorr	efter 30 Min. (Torkningsgrad 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Transporttorr	efter 30 Tim. (Torkningsgrad 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Genomhärdning	efter 7 Dagar (Pendeldämpning/ DIN EN ISO 1522)
	■ Ugnstorkning	upp till 70°C möjlig
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C.	Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.
		Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.
Speciella råd	■ EFD-Info	Ytterligare teknisk information kan hämtas i respektive EFD-Info. Nr. 111
	■ Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar
		Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.