

**PF2004B****FREIOTHERM-Boja u prahu Fasadna****Opis proizvoda**

Tehnologija proizvoda	Super izdržljivo praškasto lakiranje za dekorativnu vanjsku upotrebu
Primjena u industriji	na primjer u panozi Fasada
Površinski	glatka
Stupanj sjaja	sjajna
Tijek	dobro
Stabilnost plinske peći	vrlo dobro
Odobrenja	 GSB Florida 3 141 g

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	poliesterska smola
Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje
Stupanj sjaja	sjajna 75-90 GU, Kut 60° DIN EN ISO 2813
Gustoća	1,2-1,7 g/cm ³ ovisno o nijansi teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 24 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Boje u prahu skladištiti u hladnim i suhim prostorima. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.


Upotreba i prerada

Pretpriprema	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatiranje, kromiranje) u skladu sa zahtjevima. Za to se pozivamo na smjernice Qualicoat, GSB i Qualisteelcoat.
Preporučena debljina sloja	60-80 µm
Potrošnja	približno 0,1 kg/m ² , debljina sloja 70 µm teoretski
Priprema	Corona

**PF2004B****FREIOTHERM-Boja u prahu Fasadna****Otvrdnjavanje**

Preporučena Temperatura objekta 15 min/180 °C.

Diagram pečenja testiran je za ton boje RAL 9010.



Objekt Temperatur in °C Object Temperature in °C	170	180	190
---	-----	-----	-----

Haltezeit Minimum in Minuten Holding time minimum in minutes	20	15	10
---	----	----	----

Haltezeit Maximum in Minuten Holding time maximum in minutes	30	25	20
---	----	----	----

Napomena o liječenju

Obojeno područje = uvjeti pečenja s dobrim konačnim svojstvima.

Prikazani uvjeti prijanjanja temelje se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i stoga predstavljaju samo orijentaciju za parametrisiranje industrijske opreme za nanošenje premaza. Za potpuno stvrdnjavanje premaza odgovoran je profesionalni korisnik. Dostizanje potpunog stvrdnjavanja premaza provjerava se ispitivanjem reprezentativnih originalnih komponenata pod serijskim uvjetima uz dopunske analitičke provjere i ispitivanja trajnosti. Za konzultacije Vam rado stojimo na raspolaganju.

Kompatibilnost

Mora se provjeriti kompatibilnost s drugim praškastim premazima.

Daljnja prerada lakiranih proizvoda**Boja za popravak**

na zahtjev. Za detalje vidjeti EFD Info br. 4.

**PF2004B****FREIOTHERM-Boja u prahu Fasadna****Mehanički testovi**

Opis uzorka	Na aluminijskom limu Q-Panel AQT, 60-80 µm debljina sloja, 15 minute 180 °C temperatura objekta, proizvod PF2004BRG910.		
Giter test prionjivosti	Gt 0		DIN EN ISO 2409
Cupping test	>5 mm		DIN EN ISO 1520
Test savijanjem preko trna cilindrično	<=5 mm		DIN EN ISO 1519
Test udarcem	>29 inch/lb (reverse)		ASTM D2794

Klimatski testovi

Opis uzorka	Na kromiranom aluminijskom limu proizvod PF2004BRG910		
Kondenzacijska voda - stalna klima	Trajanje stres	1000 h	DIN EN ISO 6270-2 (CH)
	odreda re	<1 mm	DIN EN ISO 4628-8
SO2 industrijska atmosfera	Trajanje stres	30 ciklusi s 0,2 l	DIN EN ISO 3231
	područje stupnja mjehurić	0 (S 0)	DIN EN ISO 4628-2
	odreda re	<=1 mm	DIN EN ISO 4628-8
	Promjena boje i efekta	50 % dL*	
Test neutralnog slanog spreja	Trajanje stres	1000 h	DIN EN ISO 9227 (NSS)
	odreda re	<1 mm	DIN EN ISO 4628-8

Postojanost na kemikalije

Čimbenici koji utječu	Kemijska otpornost ovisi o koncentraciji, temperaturi, vremenu izlaganja i metodi ispitivanja. Ovo se mora provjeriti ovisno o aplikaciji.
-----------------------	--

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.