

**BD7528V****DURELASTIC-Korompaszta****Termékismertető**

Tulajdonság	színes
-------------	--------

Általános terméktulajdonságok

Kötőanyag bázis	sztírolmentes, telítetlen poliészter gyanta		
Viszkozitás	1000 - 5000 mPa*s, Orsó 6, 50 Forgás	DIN EN ISO 2555	
Fajsúly	1,3 +/- 0,1 g/ml	elméleti	
Tárolhatóság	kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.		
	A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.		

Alkalmazás és feldolgozás

Alkalmazás	Szállító viszkozításban 2 - 5 % gyanta festéséhez 10 - 15 % gyanta fedőréteg festéséhez
A munkaberendezések tisztítása	EFD-tisztítószer 400906

Figyelmeztetés

Munka- és egészségvédelem	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Vizsgafeltételek	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.