



HE0037 FREOPOX-Hydro-Härter

Описание продукта

Технология продукта	Отвердитель для эпоксидных материалов
Свойства	Стандарт

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	полиамин		
Цвет	орас		
Вязкость	Время истечения 23-33 сек., 4 мм расходомер	DIN 53211	
pH-Значение	10,5-11,0	DIN 19260	
Плотность	1,07-1,08 g/ml	теоретический	
Сухой остаток	42-43 %	теоретический	
Объемный сухой остаток	383-393 ml/kg	теоретический	
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.		

Применение и подготовка

Указание по использованию	Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до однородного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой.
Время «жизни» композиции	Температура окружающей среды 18-25 °C относительная влажность 40-60 %
Очистка рабочих инструментов	Неотвержденный материал удаляется с помощью воды или с помощью смеси воды и 5-10 % очистителя 400916. Засохший материал удалить с помощью очистителя 400424.

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
-------------------------	--



HE0037 FREOPOX-Hydro-Härter

Условия испытания

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.