

**HU0060****EFDEDUR-Otvrdivac hidro****Opis proizvoda**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tehnologija proizvoda</b> | Učvršćivač za poliuretanske premaze |
| <b>Upotreba</b>              | za podloge iz umjetnih materijala   |

**Opšta svojstva proizvoda**

|                              |                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Osnova vezivnog sredstva     | alifatski poliizocianat                                                                                                                                                                                                       |           |
| Ton boje                     | bezbojna                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Viskozitet                   | Vrijeme protoka 35-45 sek., 4 mm protočna čašica                                                                                                                                                                              | DIN 53211 |
| Gustoća                      | 1,08-1,14 g/ml                                                                                                                                                                                                                | teoretski |
| Suha tvar                    | 80-81 %                                                                                                                                                                                                                       | teoretski |
| Volumen tvdih djelica        | 760-780 ml/kg                                                                                                                                                                                                                 | teoretski |
| Postojanost kod skladištenja | u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.                                                                                         |           |
|                              | Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. |           |

**Upotreba i prerada**

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena prije upotrebe</b> | Prije upotrebe dobro promiješati, npr. sa brzim mješačem.                              |
| <b>Radna temperatura</b>       | Temperatura prostora 18-25 °C<br>relativna vlaga 40-60 %                               |
| <b>Čišćenje radnih uređaja</b> | Učvršćivač se ne smije miješati s vodom! Čišćenje se mora obaviti organskim otapalima. |

**Primjedbe**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita rada i zdravlja</b> | Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.                                                                  |
| <b>Uvjeti ispitivanja</b>      | Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.<br><br>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija. |