



WU1476M_HU0076

EFDEDUR-Hydro-Lak

Popis produktu

Technologie výroby	vodou ředitelný 2K nátěr
Zaschnutí	rychlý
Podklad	Umělá hmota blíže nespecifikovaná

Obecné vlastnosti produktu

Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	
Barevný odstín	Všechny běžné odstíny	
Viskozita	1400-1800 mPa*s, včetně 5, 60 otočení	DIN EN ISO 2555
pH	8,4-8,9	DIN 19260
Pevné částice	47-53 %	teoreticky
	50-55 % po přidání tvrdidla	teoreticky
Referenční produkt	Uvedené hodnoty se vztahují k produktu s odstínem RAL7035.	
Skladování	v originálním obalu min. 3 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Předúprava	Podklad musí být zbaven látek snižujících přilnavost, jako je olej, mastnota, rez, okují, okuje, vosk a zbytky separačních prostředků. Doporučujeme použití vhodných procesů mechanické předúpravy (např. tryskání, broušení) nebo procesů chemické předúpravy (např. fosfátování) podle požadavků.
Poznámka před použitím	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Tvrdidlo je nutné zpracovat za stálého míchání. Pro zabránění tvorby škráloupu převrstvěte vodou.
Tužidlo	HU0076
Poměr míchání	Hmotnostní díly 10:1
Teplota objektu	10-30 °C, minimum +3 °C nad bodem tání
Zpracovatelská teplota	Pokožová teplota 18-22 °C relativní vlhkost vzduchu 40-60 %
Doba zpracování	max. 3 hod. / 20 °C Konec doby zpracování se podle želírování nerozpozná. Doba zpracování se může při zvýšených teplotách a/nebo pod tlakem zkracovat



WU1476M_HU0076

EFDEDUR-Hydro-Lak

Poučení

EFD-Info

Další technické informace lze nalézt v EFD Info. č. 10- + 111 + 510.

Ochrana práce a zdraví

Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Podmínky zkoušky

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.